



SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Rolls Royce – Liquid metal / Matný bezfarebný lak

Špecifikácia: Glasurit® opravárenský postup pre odtieň Rolls Royce liquid metall pri použití matného bezfarebného laku.






















Podklad: Sériové lakovanie alebo základovaný nový diel.

Poznámky: Základný lak (liquid metal)

- Existujúci podklad sa musí dôkladne obrúsiť, aby sa zabránilo prípadným značkám rýh spôsobených brúsením!
- Používať iba odporúčanú zrnitosť brúsneho papiera!

Matný bezfarebný lak

- Matný bezfarebný lak sa môže nanášať len na jednotlivé diely, nakoľko lakovanie „do stratená“ spôsobuje rozličný stupeň matu!
- Pretože napadajúci záprach na povrchu bezfarebného laku už nie je možné vyleštiť, musí sa dbať na precíznosť!

Čistenie	Glasurit® Čistič 700-1	 1x	 Utrieť dosucha	Glasurit® Odmastňovací čistič 700-10	 1x	 Utrieť dosucha		
V prípade potreby (nový diel)								
Základový plnič	Glasurit® Základový plnič Pro 285-270 VOC	Glasurit® Tužidlo do plniča 929-58	Glasurit® Riedidlo 352-	 5:1:1 mierka	 HVL P 1,7 - 1,9 mm 2,0 - 3,0 bar	 ½ + 1 50 - 70µm	 35 min. 60°C	 10 min.
Čistenie	Glasurit® Čistič 700-1	 1x	 Utrieť dosucha	Dôkladne obrúsiť, používať iba odporúčanú zrnitosť brúsneho papiera!	 P 500 / P 1500	Glasurit® Čistič 700-1	 1x	 Utrieť dosucha
Predlak (transparentný)	Glasurit® Prístrekový lak 90-M 50	Glasurit® Prísada 93-E 3	 2:1 mierka	 HVL P 1,3 mm 2,0 bar	 2			
Základný lak	Glasurit® Dvojvrstvový základný lak 90-liquid metal	Glasurit® Prísada 93-E3 dlhá	 2:1 mierka	 HVL P 1,3 mm 2,0 - 3,0 bar	 2 + 2x ½ (nástreč efektu)	 Medzi jednotlivými nástrekmí a pred bezfarebným lakom odvetrať až kým nezmatnie		

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.



SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Rolls Royce – Liquid metal / Matný bezfarebný lak

Bezfarebný lak	Glasurit® VOC bezfarebný lak 923-	Glasurit® HS Matovacia pasta 522-322	 100 g +25-70%	 Dobre premiešať				
	Zmes: Glasurit® VOC bezfarebný lak 923- / matovacia pasta 522-322	Glasurit® VOC tužidlo 929-	Glasurit® Riedidlo 352-91 / -216	 2:1+10% mierka	 HVLP 1,3 mm 2,0 - 3,0 bar	 2 50 - 70µm	 Po každom nástreku odvetrať, až kým plocha nie je mátná	 60°C 30 min.

Odporúčania k starostlivosti a údržbe povrchu s matným bezfarebným lakom:

Nevyhnutne sa musí zabrániť:

- Lešteniu povrchu bezfarebného laku
- Používaniu voskov a lešteniek
- Používaniu pomôcok, spôsobujúcich „škrabance“ (napr. utierky resp. hubky určené pre domácnosť, handričky atď.)
- Používaniu umývacích liniek
- Používaniu akýchkoľvek agresívnych médií (čističe, oleje, nafta, mastivá, tuky atď.)

Čistenie (umývanie automobilu):

- Zásadou je zabrániť umývaniu automobilu na priamom slnku
- Pred umytím sa musí odstrániť „voľne príľnuté znečistenie“ (prach, listy atď.) pomocou stlačeného vzduchu
- Prilepený hmyz, vtáčí trus atď. dôkladne navlhčiť vodou ešte predtým ako sa odstráni vysokotlakovou čističkou
- Uprednostniť ručné umývanie mäkkou hubkou, neutrálnym mydlom a dostatočným množstvom vody
- Uprednostniť sušenie automobilu ofukovaním stlačeným vzduchom alebo mäkkou jelenicovou utierkou

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.