



SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Glasurit® Rad 90 LAM 0058 / Lamborghini Arancio Atlas Mica

Špecifikácia: Glasurit® opravárenský proces so zdokonalenou tvrdosťou povrchu pre odtieň LAM 0058 / Lamborghini Arancio Atlas Mica s Radom 90 a podkladovým odtieňom Radu 22 VOC.

Čistenie	Glasurit 700-10 Odmastňovací čistič	1x	Utrieť dosucha	P240 - P320	Glasurit 700-1 Čistič	1x	Utrieť dosucha			
Základový plnič	Glasurit 285-505 HS Základový plnič, šedý	Glasurit 929-55, -56 HS Tužidlo do plniča	Glasurit 352- Riedidlo	4:1:1 mierka	HVLP 1,7 - 1,9 mm 2,0 bar	2 50 - 70 µm	60°C 20 min.	P 400	700-1 1x	Utrieť dosucha
Alternatíva: všetky Glasurit 285- základové plniče resp. plniče										
Podkladový odtieň	Glasurit Rad 22 VOC	Glasurit 929- VOC Tužidlo	Glasurit 352- Riedidlo	2:1 +10% mierka	HVLP 1,3 mm 2,0 bar	2 40 - 60 µm	60°C 30 min.	P 400 - P 600	700-1 1x	Utrieť dosucha
Základný lak	Glasurit Rad 90- odtieň LMB 0058	Glasurit 93-E 3 Riedidlo	2:1 mierka	HVLP 1,3 mm 2,0 bar	2 + ½ 15 - 20 µm max.	max. 60°C 10 min.				
Bezfarebný lak	Glasurit 923-335 HS Multi bezfarebný lak VOC	Glasurit 929- VOC Tužidlo	Glasurit 352- Riedidlo	2:1 +10% mierka	HVLP 1,3 mm 2,0 bar	2 40 - 60 µm	60°C 30 min.			

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako $0,1 \mu\text{m}$.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions Europe, Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, Germany
Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko www.toplac.sk, www.glasurit.com

02/2013