



SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Glasurit® 90 – Porsche chrom-blau / silber liquid metal

- Vlastnosti:** Špeciálny opravárenský postup automobilu Porsche 918 Spyder v odtieňoch chrom-blau a silber (liquid metal).
- Poznámky:** Existujúci podklad sa musí dôkladne obrúsiť, aby sa zabránilo prípadným značkám rýh spôsobených brúsením (tzv. „mapy“)! Za týmto účelom sa musia používať iba odporúčané zrnitosti brúsnych papierov!
- Podklady:**
- Celkom vytvrdnuté pôvodné lakovanie
 - Glasurit® 285-VOC HS plnič
 - Glasurit® 285-VOC HS základový plnič

Očistenie	700-1 Glasurit® Čistič	 1x	 Utrieť dosucha	Čo možno najdôkladnejšie obrušiť, používať iba odporúčané zrnitosti brúsnych papierov	 P80 - P1500 V závislosti od poškodeného miesta	700-1 Glasurit® Čistič	 1x	 Utrieť dosucha		
Tmel (hrubý + jemný)	Glasurit® Ratio tmel 839-20/-20K	Glasurit® Tužiacia pasta, červená 948-36	 + 2-3%	 20°C 20-30 min.	 3-5 min.	 P80 / P150 Hrubé brúsenie	Glasurit® Brúsna kontrolná farba, antracitová 581-90	 P 240 – P 320 Jemné brúsenie	 700-10 1x	 Utrieť dosucha
Alternatíva:	Glasurit® tmel na plasty 839-90									
Základový plnič	Glasurit® Základový plnič Pro, šedý 285-270	Glasurit® HS Tužidlo do plniča, 929-58	Glasurit® Riedidlo 352-91	 5:1:1	 HVLP 1,7 - 1,9 mm 2,0 bar	 ½ + 1 50 - 70 µm	 60°C 35 min.	 Nasucho P400 - P1000	 700-1 1x	 Utrieť dosucha
Alternatíva:	Glasurit® nebrúsny plnič 285-31 VOC									

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.



SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Glasurit® 90 – Porsche chrom-blau / silber liquid metal

Predlak 90-M50 (transparentný)	90-M50 Glasurit® Prístrekový lak	93-E3 Glasurit® Riedidlo	 2:1 mierka	 HVLP 1,3 mm 2,0 bar	 2	 Nechat odvetrať až kým nezmatnie
90-liquid metal	90-liquid metal Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak	93-E3 Glasurit® Riedidlo	 2:1 mierka	 HVLP 1,3 mm 2,0 bar	 2+ 2 x 1/4 na dorovnanie efektú	 Po každom nástraku nechat odvetrať až kým nezmatnie
Bezfarebný lak	923-447 Glasurit® HS Bezfarebný lak VOC, odolný voči škrabancom	929-33 Glasurit® Tužidlo	352-91 Glasurit® Riedidlo	 2:1 + 10% mierka	 HVLP 1,3 mm 2,0 bar	 2 30 min. 60°C

Poznámky: Podrobnejšie vysvetlivky k postupu prístreku si vyhľadajte, prosím, v Procese prístreku pre chrom-blau resp. silber liquid metal.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions Europe, Glasuritstrasse 1, 48165 Münster, Germany
Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava, Slovensko www.toplac.sk, www.glasurit.com