



SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Glasurit® postup – štruktúrové lakovanie

Oprava dvojfarebného lakovania s Radom 90 na 208 GTI 30th

1. Oblasť použitia

Postup opravy štruktúrového lakovania na vozidle Peugeot 208 GTI 30th s Radom 90 profesionálnymi autoservismi a lakovními. Kód odtieňa KAH modelu 208 GTI 30th Special Edition je kombináciou matnej štruktúrovanej čiernej (Ice Black) a ligotajúcej sa červenej (Red Hot). Na opravu štruktúrovanej čiernej lakovanej plochy je potrebné nalakovať celý panel, aby sa zabránilo odlišujúcemu sa celkovému vzhľadu. Po dôkladnom zamaskovaní naniesť na celý opravovaný diel štruktúrovanú farbu, čierny základný lak a matný bezfarebný lak. Celý tento proces sa musí urobiť v priebehu jedného pracovného dňa.

2. Podklady

- Glasurit plnič
- Automobilový lak z prvovýroby, celkom vytvrdnutý, odolný voči rozpúšťadlám
- Opravárenský lak, celkom vytvrdnutý, odolný voči rozpúšťadlám

Príprava		
	1 x očistiť	Glasurit Odmastňovací čistič 700-10
	utrieť dosucha	
	P 280 – P 320 P 400	Obrúsiť štruktúrovanú plochu, ktorá sa má opravovať excentrickou brúskou. Ručne obrúsiť, až pokiaľ nie je povrch celkom hladký a homogénny.
	1 x očistiť	Glasurit Odmastňovací čistič 700-10
	utrieť dosucha	
		Zamaskovať a dôkladne oblepiť pozdĺž prechodu odtieňa obrysovou páskou typu Fineline a pozdĺž hrán karosárskych dielcov páskou typu Soft-Tape.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.




SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Glasurit® postup – štruktúrové lakovanie

Oprava dvojfarebného lakovania s Radom 90 na 208 GTI 30th

Matná štruktúrovaná čierna je trojvrstvový systém lakovania:

1. vrstva = štruktúrová farba
2. vrstva = matný čierny základný lak
3. vrstva = matný lak



Nanesenie štruktúrovej farby s 522-345 na celú matne čiernu plochu:

	Bezfarebný lak		
	923-115	117 g	Glasurit HS univerzálny bezfarebný lak VOC 923-115 + Glasurit štruktúrová pasta, jemná 522-345
	522-345	183 g	
	929-31	153 g	Glasurit VOC tužidlo 929-31
	352-91	26 g	Glasurit riedidlo 352-91
	Vyhovujúca pištoľ s hornou nádobkou 1,3 mm 2,0 bar		
	2	40 – 50 µm Po prvom nástreku nechať odvetrať, až kým nezmatnie. Pred sušením nechať odvetrať, až kým povrch nie je úplne matný.	
	60°C	30 min.	

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.











SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Glasurit® postup – štruktúrové lakovanie

Oprava dvojfarebného lakovania s Radom 90 na 208 GTI 30th

Nanesenie Radu 90 „Schwarz Ice Black“ na celú plochu:

		Základný lak		
		2 : 1 mierka	Glasurit dvojvrstvový vrchný lak 90	
			Glasurit prísada do dvojvrstvových základných lakov 93-E 3	
			HVLP 1,3 mm 2,0 bar	
		2 + 1 zaprášenie	15 – 20 µm	
			Po každom nástreku nechať odvetrať, až kým nezmatnie. Čas sušenia závisí od klimatických podmienok a použitého materiálu.	
		20°C	asi 15 min. Upozornenie! Sušenie je možné urýchliť prídavným ofukovaním	
	45°C	asi 10 min. + ochladenie		

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.










SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Glasurit® postup – štruktúrové lakovanie

Oprava dvojfarebného lakovania s Radom 90 na 208 GTI 30th

Nanesenie matného laku na celý diel:

		Bezfarebný lak	
		100 g 33 g 17 g	Glasurit MS bezfarebný lak extra matný 923-55
			Glasurit VOC tužidlo 929-31
			Glasurit riedidlo 352-91
			HVLP 1,3 mm 2,0 bar
		2	40 – 50 µm
			Po každom nástreku nechať odvetrať, pokiaľ nezmatnie. Pred sušením nechať odvetrať, až kým povrch nie je úplne matný. Upozornenie! Obrysovú pásku Fineline pred sušením odstrániť
	60°C	30 min.	

Dôležité upozornenie!

Celkový vzhľad lakovania sa môže mierne odlišovať od požadovaného výsledku, ak sa nedodržia uvedené podmienky pri lakovaní, najmä počet nástrekov a hrúbky vrstiev.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.



SYSTÉMOVÁ INFORMÁCIA

Glasurit® postup – štruktúrové lakovanie

Oprava dvojfarebného lakovania s Radom 90 na 208 GTI 30th

Na čo je potrebné mimoriadne dbať:

Lakovanie sa musí vykonať s optimálnou precíznosťou. Prípadné chyby na povrchu už nie je možné odstrániť leštením.

V prípade, že sa chyba na povrchu vyskytne, musí sa opäť nalakovať kompletne celý diel tak, aby sa znovu nastriekal kompletný systém, pozostávajúci zo štruktúrovej farby, základného laku a matného laku.

Starostlivosť o štruktúrový lak:

Nevyhnutné je zabrániť:

- lešteniu lakovaného povrchu
- používaniu voskov a politúr
- používaniu abrazívnych utierok resp. hubiek (napr. utierky resp. hubky určené pre domácnosť, kuchynské utierky atď.)
- umývacie linky
- používaniu agresívnych prostriedkov (čistiace prostriedky, oleje, nafta, tuky, mastivá atď.)

Čistenie:

Vozidlo neumývať na slnku.

Pred umytím odstráňte nečistoty ako sú: prach, listy atď. pomocou stlačeného vzduchu.

Prilepený hmyz a vtáčí trus dobre namočte s vodou ešte predtým ako sa odstráni vysokotlakovou čističkou.

Predovšetkým umývať ručne mäkkou hubkou, neutrálnym mydlom a dostatočným množstvom vody. Najlepšie je osušiť stlačeným vzduchom alebo mäkkou jelenicovou utierkou na čistenie okien.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.