




Brúsenie základových materiálov

Tmely		Hrubé brúsenie excenter 	Jemné brúsenie excenter 	Ručné brúsenie za mokra 
839-20/20K	Glasurit® Ratio Tmel, biely	P 80 / P 150	P 240	
839-25	Glasurit® Jemný tmel, svetlošedý	P 80 / P 150	P 240	
839-55	Glasurit® Soft tmel	P 80 / P 150		
839-70/70K	Glasurit® Univerzálny tmel, svetlošedý	P 80 / P 150	P 240	
839-85	Glasurit® Multi natierací tmel	P 80 / P 150	P 240	
839-90	Glasurit® Tmel na plasty	P 80 / P 150	P 240 / P 320	
901-21	Glasurit® Tmel so sklenenými vláknami	P 80 / P 150		
1006-26	Glasurit® UP striekací tmel, šedý	P 150	P 240	

Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako $0,1 \mu\text{m}$.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu.



Brúsenie základových materiálov

Základové plniče		Hrubé brúsenie excenter 	Jemné brúsenie excenter 	Ručné brúsenie za mokra 
151-170	Glasurit® UV Základový plnič, šedý		P 400 – P 500	P 800
176-72	Glasurit® 1K Základový plnič, tmavošedý, vodou riediteľný		P 400 – P 500	P 800
283-150	Glasurit® PKW Základový plnič, svetlobéžový			P 800
285-230	Glasurit® Základový plnič Pro, biely		P 400 – P 500	P 800
285-270	Glasurit® Základový plnič Pro, šedý		P 400 – P 500	P 800
285-290	Glasurit® Základový plnič, Pro, čierny		P 400 – P 500	P 800
285-505	Glasurit® HS Základový plnič, šedý		P 400 – P 500	P 800
285-555	Glasurit® HS Základový plnič, čierny		P 400 – P 500	P 800
285-655	Glasurit® HS Základový plnič, biely		P 400 – P 500	P 800
285-700	Glasurit® Základový plnič šedý		P 400 – P 500	P 800
285-730	Glasurit® Základový plnič biely		P 400 – P 500	P 800
285-790	Glasurit® Základový plnič čierny		P 400 – P 500	P 800
801-72	Glasurit® Základový plnič epoxidový, šedý		P 400 – P 500	P 800

Plniče		Hrubé brúsenie excenter 	Jemné brúsenie excenter 	Ručné brúsenie za mokra 
285-95	Glasurit® HS Tónovací plnič		P 400 – P 500	P 800

Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako $< 0,1 \mu\text{m}$.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese <http://techninfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu.

