

100-MB 50X

Prístrekový lak pre R 100



A brand of BASF –
We create chemistry



Aplikácia:	Prístrekové laky pre opravy pri vysokých teplotách alebo nízkej vlhkosti vzduchu. Funkcia prístrekového laku 100-MB 50X je optimalizovať zarovnanie častíc špeciálnych efektov v prístrekovaných oblastiach. Keď sa základný lak nanáša v oblasti prístreku, špeciálne efekty sa môžu vyrovnáť iba v obmedzenej miere. Ak sa na prístrekovanú oblasť vopred naniesie prístrekový lak 100-MB 50X absorbuje striekaciu hmlu základného laku a efekty špeciálnych častíc sa rovnomerne uložia ako v prípade súvislého mokrého lakovania. Tým sa zabráni možným tieňom v dôsledku nesprávne zarovnaných častíc efektu vrátane brúsnych škrabancov.
Kľúčové vlastnosti:	Prístrekový lak 100-MB 50X je pripravený na použitie a nemusí sa riediť.
Poznámky:	Prístrekový lak 100-MB 50X sa neodvetráva až kým nie je dokočený proces prístreku s radou 100.



Lakovací systém

Prosím pozrite si Glasurit Know How modul "Glasurit 100 Line".

Materiál je pripravený na použitie. Pred použitím materiál len pretrepte.

Aplikácia:	 Striekacia pištoľ s hornou nádobkou	 HVLP striekacia pištoľ
Striekací tlak	bar	2
Tlak trysky		1.3-1.4
Počet nástrekov		1 celá vrstva + 1 "Finálna vrstva" nanášané mokré do mokrého
Odvetranie pri 20°C	min	Zmiešavací lak 100-MB 50X sa nikdy neodvetráva až kým zmatne a kým nie je dokončená zmiešavacia oprava s radou 100
Hrúbka vrstvy	µm	10-15
Aplikačná poznámka	Tlak pri striekaní = vstupný tlak Nastavenie závisí od dodávateľa striekacej pištole, prosím obráťte sa na Glasurit Know How modul "BASIC KNOWLEDGE - BODYSHOP EQUIPMENT" pre detailnejšie informácie.	

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)249: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 249 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke www.glasurit.com alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijíma našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.