

100-M 10

Miešací lak pre R 100
základného lak



A brand of BASF –
We create chemistry

- Aplikácia:** Miešací lak pre R 100. 100-M 10 sa používa pre efektné odtiene. R 100 je vodou riediteľná a používaná pod Glasurit bezfarebné laky.
- Kľúčové vlastnosti:** Riediteľný vodou, menej ako 6% organických rozpúšťadiel (pripravené na použitie).
- Poznámky:**
- Receptúry 100-M 10 / 100-M 20 a pigmenty, pokrývajú celú škálu farieb používaných v automobilovom priemysle.
 - Pri vyšších teplotách, nízkej vlhkosti vzduchu alebo na veľké plochy miešací lak 100-M 10 a riedidlo 100-E 5 môžeme vymeniť produktmi 100-M 10X a 100-E 5X.
 - 100-M 10 používajte iba s pigmentami z R 100 a 100-E 5.
 - Zmesi sú použiteľné 3 mesiace pri skladovaní v plastových nádobách.
 - Zmesi RFU sú použiteľné až do 3 týždňov pri skladovaní v plastových nádobách.
 - Časy odvetrania môžeme skrátiť vhodnými ofukovacími zariadeniami (Dry Jet).
 - Prosím obráťte sa na Glasurit Know How modul "Glasurit 100 Line" pre ďalšie informácie a informácie o aplikačnom procese.



Lakovací systém

Prosím pozrite si Glasurit Know How modul "Glasurit 100 Line".



Miešací pomer

2:1

100 % obj.

R 100 Metalíza (obs. 100-M 10 podľa receptúry)



Riedidlo

50 % obj.

100-E 5
(po pridaní OKAMŽITE premiešať)

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)249: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 249 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezbavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke www.glasurit.com alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijíma našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

100-M 10

Miešací lak pre R 100
základného lakA brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia:	Striekacia pištoľ s hornou nádobkou	HVLP striekacia pištoľ
Striekací tlak	bar	2
Tlak trysky		1.3-1.4
Počet nástrekov		1 plná vrstva + 1 "Finálna vrstva" nanášané mokré do mokrého
Odvetrание pri 20°C	min	Odvetrajte až kým povrch bude kompletne matný po "Finálnej vrstve".
Hrúbka vrstvy	µm	10-15

Aplikačná poznámka Tlak pri striekaní = Vstupný tlak
Nastavenie závisí od dodávateľa striekacej pištole, prosím obráťte sa na Glasurit Know How modul "BASIC KNOWLEDGE - BODYSHOP EQUIPMENT" pre detailnejšie informácie.

**Infra (krátkovlnové)**

1. nástrek a "Finálna vrstva" nanášaná mokré do mokrého, teplota povrchu 40 - 50°C (max. 60°C) až pokým povrch zmatnie a ochladne.

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)249: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 249 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke www.glasurit.com alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemna našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.