

100-M 10X

R 100 Základného laku
Variant pre interiér



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia: Povrchová úprava pre interiéry.



Lakovací systém

Prosím pozrite si Glasurit Know How modul "INTERIOR COLOR PROCESS – 100 Line".

100:10:50



Miešací pomer

100 % podľa hmotnosti

100- Met (obs. 100-M 10X podľa receptúry)



Tužidlo

10 % podľa hmotnosti

100-IC 550



Riedidlo

50 % podľa hmotnosti

100-IC 660

OKAMŽITE premiešajte po pridaní 100-IC 550 Interiovej prísady a 100-IC 660 Interierového riedidla.

Aplikácia:



Striekacia pištoľ s hornou nádobkou



HVLP striekacia pištoľ

Striekací tlak

bar

2

Tlak trysky

1.3-1.4

Počet nástrekov

1 celá vrstva + 1 "Finálna vrstva" nanášané mokré do mokrého

Odvetrание pri 20°C

min

5 min odvetrania po "Finálnej vrstve"

Hrúbka vrstvy

µm

10-15

Aplikačná poznámka

Tlak pri striekaní = Vstupný tlak

Nastavenie závisí od dodávateľa striekacej pištole, prosím obráťte sa na Glasurit Know How modul "BASIC KNOWLEDGE - BODYSHOP EQUIPMENT" pre detailnejšie informácie.

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)249: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 249 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezbavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke www.glasurit.com alebo priamo od svojho obchodného partnera. Príjemna našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2020

100-M 10X

R 100 Základného laku
Variant pre interiér



A brand of BASF –
We create chemistry



Sušenie pri 60 °C

20 min po odvetraní

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)249: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 249 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke www.glasurit.com alebo priamo od svojho obchodného partnera. Príjemna našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2020