

# 100-M 20X

R 100 Základného laku  
Variant pre interiér



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplikácia:** Povrchová úprava pre interiéry.



## Lakovací systém

Prosím pozrite si Glasurit Know How modul "INTERIOR COLOR PROCESS – 100 Line".

## 100:10:50



## Miešací pomer

100 % podľa hmotnosti R 100 UNI alebo Metalízy s nízkym obsahom účinku (obs. 100-M 20X podľa receptúry)



## Tužidlo

10 % podľa hmotnosti 100-IC 550



## Riedidlo

50 % podľa hmotnosti 100-IC 660  
OKAMŽITE premiešajte po pridaní 100-IC 550 Interiovej prísady a 100-IC 660 riedidla na Interiéry.

## Aplikácia:



Striekacia pištoľ s hornou nádobkou



HVLP striekacia pištoľ

## Striekací tlak

bar

2

## Tlak trysky

1.3-1.4

## Počet nástrekov

1 celá vrstva + 1 "Finálna vrstva" nanášané mokré do mokrého

## Odvetrание pri 20°C

min

5 min odvetrania po "Finálnej vrstve"

## Hrúbka vrstvy

µm

10-15

## Aplikačná poznámka

Tlak pri striekaní = vstupný tlak  
Nastavenie závisí od dodávateľa striekacej pištole, prosím obráťte sa na Glasurit Know How modul "BASIC KNOWLEDGE - BODYSHOP EQUIPMENT" pre detailnejšie informácie.

## Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)249:** Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 249 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezbavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemná našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

# 100-M 20X

R 100 Základného laku  
Variant pre interiér



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Sušenie pri 60 °C**

20 min po odvetraní

## Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)249:** Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 249 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabavujú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo priamo od svojho obchodného partnera. Príjemna našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2020