

# A-C-10

Variant s A-A-10 Eco Balance  
urýchľovacia prísada



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplikácia:** A-C-10 Eco Balance beezfarebný lak, rýchlo schnúci s A-A-10 Eco Balance speed additive.  
**Kľúčové vlastnosti:** Skrátenie času schnutia na zvislých plochách.  
 Prísada A-A-10 urýchľuje chemickú reakciu výrobkov, v ktorých sa používa, čo umožňuje kratšie čakacie doby pred leštením alebo opätovnou montážou.

		<b>3:1:1</b>		
	<b>Miešací pomer</b>	100 % obj.	A-C-10	
	<b>Tužidlo</b>	33 % obj.	A-H-410, -H-430 Eco Balance tužidlo na vrchný lak	
	<b>Riedidlo</b>	33 % obj.	A-A-10 Eco Balance speed additive	
	<b>Striekacia viskozita pri 20°C</b>	18-21 s	<b>Použitelnosť pri 20°C</b>	30 min

<b>Aplikácia:</b>		<b>Striekacia pištoľ s hornou nádobkou</b>	<b>HVLP striekacia pištoľ</b>
<b>Striekací tlak</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>Tlak trysky</b>	<b>bar</b>		0.7
<b>Veľkosť trysky</b>		1.3-1.4	1.3-1.4
<b>Počet nástrekov</b>		1 ½ nástreku (medzi vrstvami bez odvetrania)	
<b>Odvetranie pri 20°C</b>	<b>min</b>	Neodvetrávať pred sušením v sušiarňi..	
<b>Hrúbka vrstvy</b>	<b>µm</b>	40-60	

### Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.  
 Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

# A-C-10

Variant s A-A-10 Eco Balance  
urýchľovacia prísada



A brand of BASF –  
We create chemistry



Sušenie pri 20 °C

3-4 h

Sušenie pri 40 °C

30 min

Sušenie pri 60 °C

10-15 min



## Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabavujú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.