

A-C-10

Variant s A-A-12 Eco Balance
prísada pri schnutí na vzduchu



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia:	A-C-10 Eco Balance bezfarebný lak, rýchlo schnúci s A-A-12 Eco Balance prísada pri schnutí na vzduchu.
Kľúčové vlastnosti:	Použitím prísady A-A-12 je možné rýchlejšie dosiahnuť odolnosť voči prachu. Výrazne sa zlepší brúsiteľnosť, leštiteľnosť a montážna pevnosť.
Poznámky:	Prísadu A-A-12 používajte iba pri teplote v dielni vyššej ako 20°C Teplota okolia a hrúbka vrstvy môžu mať výrazný vplyv na schnutie.

		3:1:1	
	Miešací pomer	100 % obj.	A-C-10
	Tužidlo	33 % obj.	A-H-410 Eco Balance tužidlo, rýchle
	Riedidlo	33 % obj.	A-A-12 Eco Balance prísada pri schnutí na vzduchu
	Striekacia viskozita pri 20°C	18-21 s	Použitelnosť pri 20°C 30 min

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.



Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezbavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

A-C-10

Variant s A-A-12 Eco Balance
prísada pri schnutí na vzduchu



A brand of BASF –
We create chemistry

Applikácia:		 Striekacia pištoľ s hornou nádobkou	 HVLP striekacia pištoľ
Striekací tlak	bar	2	2
Tlak trysky	bar		0.7
Veľkosť trysky		1.3-1.4	1.3-1.4
Počet nástrekov		1 ½ nástreku (medzi vrstvami bez odvetrania)	
Odvetranie pri 20°C	min	Neodvetrávať pred sušením v sušiarňi.	
Hrúbka vrstvy	µm	40-50	



Sušenie pri 20 °C	2-3 h
Sušenie pri 40 °C	10-15 min **
Sušenie pri 60 °C	10 min **
Poznámka k sušeniu	** Lešiteľné po 1 h. Čakacia doba pri teplote v dielni po vysušení v sušiacej peci.

**Bezpečnostné pokyny:**

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: TLimitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.