

A-C-10

Variant s A-R-140 Eco Balance riedidlo,
extra pomalé



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia: A-C-10 Eco Balance bezfarebný lak, rýchlo schnúci s A-R-140 Eco Balance riedidlo, extra pomalé
Kľúčové vlastnosti: Riedidlo A-R-140 používajte iba v kombinácii s tužidlom A-H-430 / A-H-440 Eco Balance a s veľmi veľmi vysokými teplotami okolia a infračervenými sušiacimi systémami.

		3:1:1	
	Miešací pomer	100 % obj.	A-C-10
	Tužidlo	33 % obj.	A-H-430, -H-440 Eco Balance tužidlo na vrchnú vrstvu
	Riedidlo	33 % obj.	A-R-140 Eco Balance riedidlo, extra pomalé
	Striekacia Viskozita pri 20°C	18-21 s	Použiteľnosť pri 20°C 45 min

Aplikácia:		Striekacia pištoľ s hornou nádobkou	HVLP striekacia pištoľ
Striekací tlak	bar	2	2
Tlak trysky	bar		0.7
Veľkosť trysky		1.3-1.4	1.3-1.4
Počet nástrekov		1 ½ nástreku (medzi vrstvami bez odvetrania)	
Odvetranie pri 20°C	min	Neodvetrávať pred sušením v sušiarňi.	
Hrúbka vrstvy	µm	40-60	
Poznámka k striekaniu		Alternatívne: Alternatívne: 2 nástreky s odvetraním, 3-5 min. medzi nástrekmi.	

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.
Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezbavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

A-C-10

Variant s A-R-140 Eco Balance riedidlo,
extra pomalé



A brand of BASF –
We create chemistry



Sušenie pri 60 °C

10-15 min



Infra (krátkovlnové)

10 min



Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabavujú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.