

# A-C-20

Varianta s A-A-12 Eco Balance prísada pri schnutí na vzduchu



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplikácia:</b>	A-C-20 Eco Balance bezfarebný lak, rýchlo schnúci A-A-12 Eco Balance prísada pri schnutí na vzduchu
<b>Kľúčové vlastnosti:</b>	Použitie A-A-12 umožní dosiahnuť bezprašnejší povrch rýchlejšie. Výrazne sa zlepší brúsiteľnosť, lešiteľnosť a pripravenosť na montáž.
<b>Poznámky:</b>	Prísadu A-A-12 používajte iba pri izbovej teplote > 20 ° C. Teplota okolia a tvorba filmu môžu výrazne ovplyvniť správanie pri sušení.

		3:1:1	
	<b>Miešací pomer</b>	100 % obj.	A-C-20
	<b>Tužidlo</b>	33 % obj.	A-H-410 Eco Balance tužidlo vrchného laku, rýchle
	<b>Riedidlo</b>	33 % obj.	A-A-12 Eco Balance Prísada pri schnutí na vzduchu
	<b>Striekacia viskozita pri 20°C</b>	18-21 s	<b>Použitelnosť pri 20°C</b> 45 min

### Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.



Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávanie ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

## A-C-20

Variant s A-A-12 Eco Balance prísada pri schnutí na vzduchu



A brand of BASF –  
We create chemistry

Applikácia:		 Striekacia pištoľ s hornou nádobkou	 HVLP striekacia pištoľ
Striekací tlak	bar	2	2
Tlak trysky	bar		0.7
Veľkosť trysky		1.3-1.4	1.3-1.4
Počet nástrekov		1 ½ nástreku (medzi vrstvami bez odvetrania)	
Odvetranie pri 20°C	min	Neodvetrávať pred sušením v sušiarňi.	
Hrúbka vrstvy	µm	40-50	



Sušenie pri 20 °C

3-4 h

Sušenie pri 40 °C

15-20 min

\*\*

Sušenie pri 60 °C

10-15 min

\*\*

Poznámka k sušeniu

\*\* Leštiteľné po 1 h. Čakacia doba pri izbovej teplote po vysušení povrchu v sušiarňi.



### Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasťných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezbavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techninfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.