

## A-C-22

Eco Balance bezfarebný lak,  
predmiešanýA brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplikácia:** AraClass - Eco Balance bezfarebný lak pre Glasurit vodou riediteľné podkladové farby.

**Kľúčové vlastnosti:** Eco effectiveness bezfarebný lak - jednoducho miešateľný.  
Užívateľsky jednoduchý proces.

**Poznámky:** Tužidlo vyberajte podľa teploty okolia a veľkosti lakovaného predmetu.

		<b>4:1</b>		
	<b>Miešací pomer</b>	100 % obj.	A-C-22	
	<b>Tužidlo</b>	25 % obj.	A-H-410, -H-420, -H-430, -H-440 Eco Balance tužidlo na vrchnú vrstvu	
	<b>Striekacia viskozita pri 20°C</b>	18-22 s	<b>Použitelnosť pri 20°C</b>	2 h

<b>Aplikácia:</b>		<b>Striekacia pištoľ s hornou nádobkou</b>	<b>HVLP striekacia pištoľ</b>
<b>Striekací tlak</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>Tlak trysky</b>	<b>bar</b>		0.7
<b>Veľkosť trysky</b>		1.3-1.4	1.3-1.4
<b>Počet nástrekov</b>		1 ½ nástreku (medzi vrstvami bez odvetrania)	
<b>Odvetranie pri 20°C</b>	<b>min</b>	Neodvetrávať pred sušením v sušiarňi.	
<b>Hrúbka vrstvy</b>	<b>µm</b>	40-60	
<b>Poznámka k striekaniu</b>		Alternatívne: 2 nástreky s apl. 3-5 min. stredné odvetranie medzi nástrekmi.	

**Bezpečnostné pokyny:**

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

## A-C-22

Eco Balance bezfarebný lak,  
predmiešanýA brand of BASF –  
We create chemistry

Sušenie pri 20 °C

8 h

Sušenie pri 40 °C

45-60 min



Sušenie pri 60 °C

30 min

Infra (krátkovlnové)

10 min

Poznámka k sušeniu

Doby schnutia môžu byť ovplyvnené výberom tužidla a aplikácie.

## Poznámka

Leštenie po stanovenej dobe sušenia a ochladení.

**Bezpečnostné pokyny:**

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.