

# A-C-90

Eco Balance bezfarebný lak,  
extra matný



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplikácia:** AraClass - Eco Balance bezfarebný lak pre Glasurit vodou riediteľný základný lak.

**Kľúčové vlastnosti:** Eco effectiveness bezfarebný lak - extra matný.  
Vhodný na opravu matného sériového lakovania.

**Poznámky:** Pred použitím dobre premiešajte.  
Miešateľný s matným bezfarebným lakom A-C-92 Eco Balance, na dosiahnutie požadovanej úrovne lesku. A-C-90 sa nesmie používať v miešacích regáloch.

		<b>2:1</b>		
	<b>Miešací pomer</b>	100 % obj.	A-C-90	
	<b>Tužidlo</b>	50 % obj.	A-H-490 Eco Balance tužidlo na vrchnú vrstvu, matné	
	<b>Striekacia viskozita pri 20°C</b>	18-22 s	<b>Použitelnosť pri 20°C</b>	2 h

Aplikácia:		Striekacia pištoľ s hornou nádobkou	HVLP striekacia pištoľ
<b>Striekací tlak</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>Tlak trysky</b>	<b>bar</b>		0.7
<b>Veľkosť trysky</b>		1.3-1.4	1.3-1.4
<b>Počet nástrekov</b>		2	
<b>Odvetranie pri 20°C</b>	<b>min</b>	Po každom nástreku a pred vypaľovaním v kabíne odvetrať, až kým nezmatnie. Po prvom nástreku, nechajte odvetrať aspoň 10 – 15 min, po druhom nástreku 15 – 20 min. Maximálny čas odvetrania po každom nástreku je 25 minút.	
<b>Hrúbka vrstvy</b>	<b>µm</b>	40-50	

### Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(e)(840)700:** Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.e) vo forme pripravenej na použitie je max. 840 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 700 g / liter.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabývajú používateľa vykonávaním ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

# A-C-90

Eco Balance bezfarebný lak,  
extra matný



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Sušenie pri 20 °C**

8 h

**Sušenie pri 60 °C**

30 min



**Infra (krátkovlnové)**

10 min



### Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.e) vo forme pripravenej na použitie je max. 840 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 700 g / liter.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.