

A-C-92

Eco Balance bezfarebný lak,
matnýA brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia: AraClass - Eco Balance bezfarebný lak pre Glasurit vodou riediteľný základný lak.

Kľúčové vlastnosti: Eco effectiveness bezfarebný lak - matný.
Vhodný na opravu matného sériového lakovania.

Poznámky Pred použitím dobre premiešajte.
Miešateľný s matným bezfarebným lakom A-C-90 Eco Balance, na dosiahnutie požadovanej úrovne lesku A-C-92 sa nesmie používať v miešacích regáloch.

| | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|--|-----|
| | | 2:1 | | |
| | Miešací pomer | 100 % obj. | A-C-92 | |
| | Tužidlo | 50 % obj. | A-H-490 Eco Balance tužidlo na vrchnú vrstvu, matný | |
| | Striekacia viskozita pri 20°C | 18-22 s | Použitelnosť pri 20°C | 2 h |

| Aplikácia: | | Striekacia pištoľ s hornou nádobkou | HVLP striekacia pištoľ |
|----------------------------|------------|--|-------------------------------|
| Striekací tlak | bar | 2 | 2 |
| Tlak trysky | bar | | 0.7 |
| Veľkosť trysky | | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
| Počet nástrekov | | 2 | |
| Odvetranie pri 20°C | min | Po každom nástreku a pred vypaľovaním v kabíne odvetrať. Po prvom nástreku, nechajte odvetrať aspoň 10 – 15 min, po druhom nástreku 15 – 20 min. Maximálna doba odvetrania je 25 minút. | |
| Hrúbka vrstvy | µm | 40-50 | |

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)700: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.e) vo forme pripravenej na použitie je max. 840 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 700 g / liter.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

A-C-92

Eco Balance bezfarebný lak,
matný



A brand of BASF –
We create chemistry



Sušenie pri 20 °C

8 h

Sušenie pri 60 °C

30 min



Infra (krátkovlnové)

10 min



Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)700: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.e) vo forme pripravenej na použitie je max. 840 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 700 g / liter.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabývajú používateľa vykonávaním ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.