






C-C-20

Bezfarebný lak, predmiešaný

A brand of BASF –
We create chemistry**Aplikácia:** Pre aplikáciu od samostatných dielcov až po celé vozidlo.

		4:1		
	Miešací pomer	100 % obj.	C-C-20	
	Tužidlo	25 % obj.	C-H-400	
	Striekacia viskozita pri 20°C	20-24 s	Použitelnosť pri 20°C	2 h

Aplikácia:	 Striekacia pištoľ s hornou nádobkou	 HVLP striekacia pištoľ
Striekací tlak	bar 2	2-3
Tlak trysky	bar	0.7
Veľkosť trysky	mm 1.3-1.4	1.3
Počet nástrekov	2	
Odvetrание pri 20°C	3 min odvetranie medzi nástrekmi	
Hrúbka vrstvy	µm 40-60	
Poznámka k striekaniu	Na zvislé plochy naneste jeden tenký a jeden celý nástrek bez odvetrania (s hrúbkou vrstvy približne 50 µm).	

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastnických práv a platných zákonov a predpisov.

C-C-20

Bezfarebný lak, predmiešaný

A brand of BASF –
We create chemistry**Sušenie pri 20 °C**

10 h

Sušenie pri 60 °C

30 min

**Infra (krátkovlnové)**

8 min

Poznámka k sušeniu

V prípade kombinovaných kabín zohľadnite dodatočnú rýchlosť ohrevu, kým sa nedosiahne teplota panelu.

Poznámka

Dokončovacie operácie po určených dobách sušenia a ochladení.

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávanie ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.