

P-C-10





Variant s P-A-920 Speed Additive





A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia: P-C-10 Bzefarebný lak, rýchlo schnúci s P-A-920 Urýchľovacia prísada.

Kľúčové vlastnosti: • Skrátenie času sušenia

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------------------|--------|
| | | 2:1+10% | | |
|  | Miešací pomer | 100 % obj. | P-C-10 | |
|  | Tužidlo | 50 % obj. | P-H-410, -H-430 | |
|  | Riedidlo | 10 % obj. | P-A-920 | |
|  | Striekacia viskozita pri 20°C | 17-20 s | Použiteľnosť pri 20°C | 45 min |

| Aplikácia: | |  Striekacia pištoľ s hornou nádobkou |  HVLP striekacia pištoľ |
|----------------------------|------------|---|--|
| Striekací tlak | bar | 2 | 2-3 |
| Tlak trysky | bar | | 0.7 |
| Veľkosť trysky | | 1.3-1.4 | 1.3 |
| Počet nástrekov | | 1 ½ nástreku (medzi vrstvami bez odvetrania) | |
| Odvetranie pri 20°C | min | Neodvetrávať pred sušením v sušiacej peci. | |
| Hrúbka vrstvy | µm | 40-60 | |

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. Obsah VOC v tomto produkte je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezavádzajú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

P-C-10

Variant s P-A-920 Speed Additive

A brand of BASF –
We create chemistry**Sušenie pri 20 °C**

1 h

**Sušenie pri 60 °C**

15 min

**Infrared (short wave)**

6 min

Poznámka

Dokončovacie operácie po určených dobách sušenia a ochladení.

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. Obsah VOC v tomto produkte je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezavádzajú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.