

P-C-20

Bezfarebný lak, univerzálny



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia:	ProClass - Bezfarebný lak hlavne pre 90 Line základny lak.
Kľúčové vlastnosti:	Efficient bezfarebný lak - ľahko sa aplikuje. Pre širokú škálu aplikácií.
Poznámky:	Tvrdidlo a riedidlo vyberte podľa teploty okolia a veľkosti lakovaného objektu.

2:1+10 %



Miešací pomer

100 % obj.

P-C-20



Tužidlo

50 % obj.

P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass
Tužidlo na vrchný lak



Riedidlo

10 % obj.

P-R-110, -R-120, -R-130 ProClass
Riedidlo



**Striekacia viskozita
pri 20°C**

19-22 s

Použitelnosť pri 20°C

2 h

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.






Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

P-C-20

Bezfarebný lak, univerzálny



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia:		 Striekacia pištoľ s hornou nádobkou	 HVLP striekacia pištoľ
Striekací tlak	bar	2	2-3
Tlak trysky	bar		0.7
Veľkosť trysky		1.3-1.4	1.3
Počet nástrekov		1 ½ nástreku (medzi vrstvami bez odvetrania)	
Odvetranie pri 20°C	min	Neodvetrávať pred sušením v sušiacей peci.	
Hrúbka vrstvy	µm	40-60	
Poznámka k striekaniu		Alternatíva: 2 nástreky s apl. 3 min. medzi odvetranie medzi nástrekmí.	
	Sušenie pri 20 °C	10 h	
	Sušenie pri 60 °C	30 min	
	Infra (krátkovlnové)	8 min	
Poznámka k sušeniu		Doby schnutia môžu byť ovplyvnené výberom tužidla a aplikáciou. Prísada P-A-920 môže znížiť dobu sušenia.	

Poznámka

Dokončovacie operácie po určených dobách sušenia a ochladiení.

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/II(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.