

P-C-20

Variant s P-A-920 urýchľovacia prísada



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia: P-C-20 Bezfarebný lak, univerzálny s P-A-920 urýchľovacia prísada

Kľúčové vlastnosti: • Skrátenie času sušenia

		2:1+10%		
	Miešací pomer	100 % obj.	P-C-20	
	Tužidlo	50 % obj.	P-H-410, -H-430	
	Riedidlo	10 % obj.	P-A-920	
	Striekacia viskozita pri 20°C	19-22 s	Použiteľnosť pri 20°C	60 min

Aplikácia:		Striekacia pištoľ s hornou nádobkou	HVLP striekacia pištoľ
Striekací tlak	bar	2	2-3
Tlak trysky	bar		0.7
Veľkosť trysky		1.3-1.4	1.3
Počet nástrekov		1 ½ nástreku (medzi vrstvami bez odvetrania)	
Odvetranie pri 20°C	min	Neodvetrávať pred sušením v sušiacej peci.	
Hrúbka vrstvy	µm	40-60	

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezbavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

P-C-20

Variant s P-A-920 urýchľovacia prísada

A brand of BASF –
We create chemistry**Sušenie pri 20 °C**

4 h

**Sušenie pri 60 °C**

20 min

**Infra (krátkovlnové)**

6 min

Poznámka

Dokončovacie operácie po určených dobách sušenia a ochladiení

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezbavujú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.