





P-C-30

Bezfarebný lak, vysoký lesk



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia:	ProClass - Bezfarebný lak hlavne pre 90 Line základny lak.
Kľúčové vlastnosti:	Efektívny bezfarebný lak - špičkový vzhľad. Pre dokonalý lesk a vyrovnanie.
Poznámky:	Tužidlo a riedidlo vyberte podľa teploty okolia a veľkosti lakovaného predmetu.

		2:1+10 %			
	Miešací pomer	100 % by volume	P-C-30		
	Tužidlo	50 % by volume	P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass tužidlo na vrchný lak		
	Riedidlo	10 % by volume	P-R-110, -R-120, -R-130 ProClass Riedidlo		
	Striekacia viskozita pri 20°C	19-22 s	Použitelnosť pri 20°C	2 h	

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabývajú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

P-C-30

Bezfarebný lak, vysoký lesk



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia:		 Striekacia pištoľ s hornou nádobkou	 HVLP striekacia pištoľ
Striekací tlak	bar	2	2-3
Tlak trysky	bar		0.7
Veľkosť trysky		1.3-1.4	1.3
Počet nástrekov		1 ½ nástreku (medzi vrstvami bez odvetrania)	
Odvetranie pri 20°C	min	Neodvetrávať pred sušením v sušiacей peci.	
Hrúbka vrstvy	µm	40-60	
Poznámka k striekaniu		Alternatíva: 2 nástreky s apl. 3 min. medzi odvetranie medzi nástrekmi.	



Sušenie pri 20 °C

10 h

Sušenie pri 60 °C

30 min



Infra (krátkovlnové)

8 min

Poznámka k sušeniu

Doby schnutia môžu byť ovplyvnené výberom tužidla a aplikáciou. Prísada P-A-920 môže znížiť dobu sušenia.

Poznámka

Dokončovacie operácie po určených dobách sušenia a ochladení.

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kategória produktu: IIB.d) vo forme pripravenej na použitie je max. 420 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 419 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabávajú používateľa vykonávania ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.