




P-C-94



Bezfarebný lak, jemne matný



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikácia:	ProClass - Bezfarebný lak hlavne pre 90 Line základny lak.
Kľúčové vlastnosti:	Efektívny bezfarebný lak - jemne matný. Na opravu matných povrchových úprav OEM.
Poznámky:	Miešajte s Bezfarebným lakom P-C-92 matným na dosiahnutie požadovanej úrovne lesku.

	2:1			
	Miešací pomer	100 % obj.	P-C-94	
	Tužidlo	50 % obj.	P-H-490 ProClass Tužidlo vrchného laku, matné	
	Striekacia viskozita pri 20°C	18-22 s	Použiteľnosť pri 20°C	2 h

Aplikácia:		 Striekacia pištoľ s hornou nádobkou	 HVLP striekacia pištoľ
Striekací tlak	bar	2	2-3
Tlak trysky	bar		0.7
Veľkosť trysky		1.3-1.4	1.3
Počet nástrekov		2	
Odvetrание pri 20°C	min	Po každom nastriekaní a pred odvetraním nastriekajte do matnej podoby. Po prvom nástreku, odvetrajte na 10 - 15 min, po druhom nástreku na 15 - 20 min. Neodvetrávajte viac ako 25 min po každom nástreku.	
Hrúbka vrstvy	µm	40-50	

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)700: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.e) vo forme pripravenej na použitie je max. 840 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 700 g / liter.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabývajú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

P-C-94

Bezfarebný lak, jemne matný



A brand of BASF –
We create chemistry



Sušenie pri 20 °C

7 h



Sušenie pri 60 °C

30 min



Infra (krátkovlnové)

8 min

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)700: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.e) vo forme pripravenej na použitie je max. 840 g / liter VOC. VOC obsah tohto produktu je 700 g / liter.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezavádzajú používateľa vykonávaním ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.