

Glasurit® 1K Expresný základový plnič, svetlošedý

GF

Použitie:

- 1K Základový plnič na opravu lakovania automobilov v spreji.
- základový plnič na menšie až na holý kov prebrúsené miesta
 - protikorózna ochrana pod brúsne plniče z portfólia základových plničov a plničov 285- z Glasuritu
 - základový plnič na Spot-Repair (tzv. bodové opravy)

Vlastnosti:

- Vysoká protikorózna ochrana na oceľ, pozinkovanú oceľ a hliník
- Rýchle schnutie
- Veľmi dobrý stav vrchného laku

Upozornenia:

- **2004/42/IB(e)(840)773:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (Kategória výrobku: IIB.e) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 840 g/l. Tento produkt má obsah VOC 773 g/l.

1. Základový plnič alebo protikorózna ochrana pod Glasurit základové plniče a plniče 285-

	Použitie	Základový plnič	Protikorózna ochrana pod Glasurit základové plniče a plniče 285-
	Postup		
	Výdatnosť		
	Potriast'	2 min.	2 min.
	Nástreky	3 - 4	1 - 2
	Hrúbka vrstvy	30 - 40 µm	15 - 20 µm
	Čas odvetrania 20 °C	asi 5 min. medzi nástreky	10 min.
	Sušenie: 20 °C	1,5 - 2 hod.	
	60 °C	30 min.	
	Infra (krátkovlnové) (strednovlnové)	5 min. 50% 7 min.	
	Brúsenie Ručné	P 800 alebo brúsnu špongiou ultrafine	

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
 Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com







BASF Coatings GmbH
 Automotive Refinish Coatings Solutions
 Europe
 Glasuritstraße 1
 48165 Münster
 Germany



Glasurit® 1K Expresný základový plnič, svetlošedý

GF

2. Základový plnič pre oblasť Spot-Repair (tzv. bodové opravy)

	Použitie	Základový plnič v systéme Spot-Repair (tzv. bodové opravy)
	Postup	
		Výdatnosť
	Potriasť	2 min.
	Nástreky	3 – 4 použiť rozprašovaciu hlavu s kruhovým nástrekom
	Hrúbka vrstvy	30 - 40 µm
	Čas odvetrania 20 °C	medzi nástreki až kým nezmatnie
	Infra (krátkovlnové) (strednovlnové)	5 min. 50% 7 min.
	Brúsenie Ručné	P 800 alebo brúsnou špongiou ultrafine

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
 Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com

BASF Coatings GmbH
 Automotive Refinish Coatings Solutions
 Europe
 Glasuritstraße 1
 48165 Münster
 Germany

