











Glasurit® HS 2K Vrchný lak 22 VOC  
MC600

D

- Použitie:** Jednvrstvový HS uni vrchný lak, ktorý je v súlade s tzv. VOC legislatívou 420 g/L.
- Vlastnosti:** S vysokým obsahom pevných častíc, hospodárny, vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom, vynikajúca odolnosť voči zožltnutiu a tvrdosť, veľmi dobré preschnutie, vysoký lesk a plnivosť.
- Poznámky:** Výber typu tužidla a riedidla vždy podľa teploty a veľkosti objektu.  
**Pigmenty nepoužívať v "čistom" stave, vždy ich zmiešať s miešacím lakom 522-MC600 (3:1)!**

	<b>Postup</b>	<b>V 10</b>		
			<b>Výdatnosť:</b>	475 m <sup>2</sup> /l pri 1 µm
	<b>Miešací pomer</b>	Naváženie podľa receptúry 3 : 1 : 1 100 obj. % 22-VOC MC600		
	<b>Tužidlo</b>	33 obj. % 929-61, -63, -64		
	<b>Riedidlo</b>	33 obj. % 352-30 / -10 / -40		
	<b>Viskozita DIN 4 20 °C</b>	asi 18 - 22 sek.	<b>Použitelnosť pri 20 °C:</b>	2 hod.
	<b>Horná nádobka Striekací tlak</b>	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky		Vyhovujúca pištoľ s hornou nádobkou: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	<b>Počet nástrekov</b>	2 ½ + 1 bez medziodvetrania na zvislých plochách je možné	<b>Hrúbka vrstvy:</b>	50 - 70 µm asi 50 µm
	<b>Čas odvetrania 20 °C</b>	Po každom nástreku asi 5 min.		
	<b>Sušenie: 20 °C Sušenie: 60 °C</b>	8 hod. 30 min.		
	<b>Infra (krátkovlnové) Infra (strednovlnové)</b>	8 min. 10 - 15 min.		

**Bezpečnostné pokyny**

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah 419 g/l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

