









Glasureit® HS Transparent sealer, bezfarebný

F

- Použitie:** Ako priľnavostný základ (nové lakovanie a nápisy) alebo sealer (tmelené miesta, zakrytie rýh po brúsení)
- Vlastnosti:** Nevyžaduje sa práčne brúsenie pred lakovaním, efektívna práca, spoľahlivé spracovanie, nie je viditeľná farebná hmla vo falcoch dverí, pretože je bezfarebný.
- Upozornenia:**
- Pri použití Glasureit prísady do plastov 522-10 je ho možné používať na všetky bežné lakovateľné plasty, ktoré sa používajú v automobilovej výrobe.
 - Pri nápisoch čistíť s Glasureit riedidlom 352-50 krátkym.
 - Pri použití 285-0 VOC popisovacia fólia „nepodteká“.
 - Výber typu tužidla, riedidla a množstvo riedidla vždy podľa teploty a veľkosti objektu.
 - **2004/42/IIIB(cII)(540)525:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (Kategória výrobku: IIB.cII) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 540 g/l. Tento produkt má obsah VOC 525 g/l.

	Použitie	Priľnavostný základ alebo sealer
	Postup	
	Výdatnosť	378 m ² /l pri 1 µm
	Miešací pomer	3 : 1 : 1 100 obj. % 285-0
	Tužidlo	33 obj. % 929-56, -55
	Riedidlo	33 obj. % 352-91, -50, -216 352-30, -10, -40
	Použitelnosť 20 °C	3 hod.
	Striekacia viskozita DIN 4 20 °C	14 - 18 sek.
	Horná nádobka Striekací tlak	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky Vyhovujúca pištoľ: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Nástreky	1 - 2
	Hrúbka vrstvy	20 - 30 µm
	Čas odvetrania 20 °C	15 - 20 min.

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasureitstraße 1
48165 Münster
Germany

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com

