






### Glasurit® Utierky PRO Aktiv



- Použitie:** Glasurit® utierky PRO Aktiv sa používajú na očistené, holé kovové podklady ako sú napr. ocel, pozinkovaná ocel a hliník.
- Vlastnosti:** Glasurit® utierky PRO Aktiv zdokonaľujú svojou chemickou reakciou s kovovými podkladmi odolnosť voči korózii a príľnavosť lakovacích systémov farieb a lakov, ktoré sa majú nanášať.
- Upozornenia:**
- Utierka je možné použiť pod všetky Glasurit® základové materiály, s výnimkou polyesterových tmelov a vodou riediteľných materiálov (176-72).
  - Nenanášať ihneď základné alebo vrchné laky.
  - Aby bolo možné už použité utierky počas jedného pracovného dňa znovu používať, musia sa tieto uchovávať v zásobníku alebo v uzatvárateľnom plastovom vrecku. Týmto spôsobom je možné zabrániť vyschnutiu utierok. Použité utierky sa nesmú opätovne vkladať do pôvodného balenia.

	<b>Postup</b>	Pri aplikácii sa musí dbať na príslušné predpisy. Používajú sa len na očistené, holé kovové podklady.
		<b>Výdatnosť:</b> jedna utierka max. 3 m <sup>2</sup>
	<b>Nádobu uzavrieť</b>	Po vybratí utierky PRO Aktiv sa musí zásobník bezpodmienečne uzavrieť, aby sa zabránilo vysušaniu ostatných utierok.
	<b>Čistenie</b>	700-10, 700-1 (pozri príslušný pracovný postup)
	<b>Použitie</b>	Utierka 360-100 sa musí nanášať tak, aby sa rovnomerne zvlhčil celý, holý kovový podklad. (použiť križový postup s prekrytím jednotlivých utieraní) Povrch musí ostať mokry najmenej 1 min. Len tak môže prebehnúť úplná chemická reakcia na vytvorenie pasivačnej vrstvy.
	<b>Čas odvetrania pri 20 °C</b>	matný povrch maximálny čas odvetrania: 8 hodín
		Utierky je možné používať pod všetky Glasurit® základové materiály, spracovanie vid' technické informácie alebo pracovné postupy.

#### Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako <math>0,1 \mu\text{m}</math>.

**2004/42/IB(c III)(780)8:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.c III) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 780 g/l. Tento produkt má obsah VOC 8 g/l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

