

Glasurit® Prísada do základových plničov pri ich schnutí na vzduchu resp. pri teplote v dielni

G / Z

Použitie:

Prísada pre urýchlenie schnutia Glasurit® dvojkomponentných základových plničov na vzduchu resp. pri teplote v dielni na zvislých a vodorovných plochách.











Používaním prísady 522-55 je možné rýchlejšie dosiahnuť odolnosť voči prachu. Podstatne sa zlepši brúsiteľnosť a montážna pevnosť. Prísada je vhodná predovšetkým pre lakovne, v ktorých sa z dôvodu úspory energií vykonáva sušenie plničov pri teplote v dielni. Používaním 522-55 sa dá skrátiť tiež obsadenosť kombinovanej kabíny alebo sušiacej pece. Prísada 522-55 sa hodí najmä na drobné opravy.

Vlastnosti:

Skrátenie času sušenia pri teplote v dielni. Zdokonalenie vysušenia a preschnutia.

Poznámky:

Glasurit prísadu 522-55 do základových plničov pri ich schnutí na vzduchu používať len pri teplote v dielni vyššej ako 20 °C. Teplota okolia a hrúbka vrstvy môžu mať výrazný vplyv na schnutie. Prísada 522-55 je určená len na používanie do základových plničov 285-505, -555 a -655. Používanie prísady skracuje čas použiteľnosti.

	Postup	Základové plniče
	Miešací pomer:	4 : 1 : 1 100 obj. % 285-505 285-555 285-655
	Tužidlo:	25 obj. % 929-55
	Riedidlo:	25 obj. % 522-55
	Striekacia viskozita DIN 4 20 °C:	Použiteľnosť 20 °C: 35 min.
	Horná nádobka Striekači tlak	V súlade s technickou informáciou príslušného produktu, do ktorého sa prígsada 522-55 pridáva.
	Počet nástrekov:	2 Hrúbka vrstvy: asi 50 - 70 µm
	Sušenie 20 °C:	asi 40 min.
	Ručné brúsenie:	P 800
	Brúsenie excentrom:	P 400 – P 500

Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.

