



**Použitie:** Urýchľovač schnutia pre Glasurit VOC bezfarebný lak 923-610E Eco Balance.  
**Vlastnosti:** Používaním tejto prísady sa zdokonaľuje chemická reaktivita pre rýchlejšiu brúsiteľnosť, leštiteľnosť a pripravenosť dielov na montáž. 523-15E Eco Balance je mimoriadne vhodný pre tie autoservisy a lakovne, ktoré - aby šetrili energetické zdroje - sušia bezfarebný lak pri teplote objektu nižšej ako 60 °C. 523-15E Eco Balance sa hodí najmä pre drobné opravy. Zlepšenie presušenia, zaschnutia a pevnosti na oblepenie.

	<b>Miešací pomer:</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100 obj. % 923-610E Eco Balance 33 obj. % 929-61E Eco Balance 33 obj. % 523-15E Eco Balance Premiešať a precediť pred aplikovaním.	
	<b>Striekacia viskozita DIN 4 20 °C</b>	18 – 21 sek.	
	<b>Horná nádobka Striekací tlak</b>	V súlade s technickou informáciou príslušného produktu, do ktorého sa 523-15E Eco Balance pridáva.	
	<b>Počet nástrekov:</b>	½ + 1, bez medziodvetrania 2, asi 3 min. čas odvetrania medzi nástrekmi pri aplikácii dvoch nástrekov	<b>Hrúbka vrstvy:</b> 40 – 60 µm
	<b>Sušenie: 60 °C</b> <b>Sušenie: 40 °C</b> <b>Sušenie: 20 °C</b>	<b>923-610E Eco Balance</b> 10 – 15 min. a výsledkom je ešte lepšia leštiteľnosť. 30 min. 3 – 4 hod.	

### Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.



Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.