



**Použitie:** Prísada pre urýchlenie schnutia Glasurit VOC bezfarebného laku 923-610E Eco Balance na vzduchu resp. pri teplote v dielni na zvislých a vodorovných plochách. Používaním prísady 523-65E Eco Balance je možné rýchlejšie dosiahnuť odolnosť voči prachu. Podstatne sa zlepši brúsiteľnosť, leštiteľnosť a pripravenosť dielov na montáž. Prísada je vhodná predovšetkým pre lakovne, v ktorých sa z dôvodu úspory energií vykonáva sušenie bezfarebného laku pri teplote objektu nižšej ako 60 ° C. Používaním 523-65E Eco Balance sa dá skrátiť tiež obsadenosť kombinovanej kabíny alebo sušiacej pece. Prísada 523-65E Eco Balance sa hodí najmä na drobné opravy.


**Vlastnosti:** Skrátenie času sušenia pri teplote v dielni.  
Zdokonalenie vysušenia a preschnutia, ako aj leštiteľnosti.

	<b>Pomer miešania:</b>	<b>3 : 1 : 1</b>  100 obj. %      923-610E Eco Balance 33 obj. %      929-61E Eco Balance 33 obj. %      523-65E Eco Balance		
	<b>Striekacia viskozita DIN 4 20 °C</b>	18 – 21 sek.	<b>Použitelnosť: 20 °C:</b>	15 – 60 min.
	<b>Horná nádobka Striekací tlak</b>	V súlade s technickou informáciou príslušného produktu, do ktorého sa 523-65E Eco Balance pridáva.		
	<b>Počet nástrekov:</b>	1 ½ bez medzidvetrania	<b>Hrúbka vrstvy:</b>	asi 50 µm
	<b>Sušenie:</b>	<b>923-610E Eco Balance</b> Odolnosť voči prachu po: 20 – 30 min. * Leštiteľný po: 2 – 3 hod.	<b>20 ° C</b>  <b>40 ° C</b> 10 – 15 min. 1 hod. **	<b>60 ° C</b>  <b>&lt; 10 min.</b> 1 hod. **
		* Lakovacia kabína v režime obehu vzduchu. ** Čas zotrvania pri teplote v dielni po vysušení v sušiacej peci.		

**Bezpečnostné pokyny**

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.



Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.