

TECHNICKÁ INFORMÁCIA

568-407

Glasurit CV Natieracia a valčeková prí sada

Z

Použitie:



Použiteľná na všetky aplikácie

Vlastnosti:

- Umožňuje spracovávať vrchný lak valčekom alebo štetcom
- Použiteľná na všetky Glasurit CV základové plniče a plniče
- Veľmi dobré rozliatie

Osobitné upozornenia:

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie

Poznámky:

Podklad musí byť očistený, zbavený prachu, hrdze, olejov a masťív.



Postup

Výdatnosť

Pevné častice 5 %



Miešací pomer

4 : 1 : 5 - 15% podľa objemu



Tužidlo

922-138, 922-136 alebo 922-139



Riedidlo

568-407



**Striekacia viskozita
DIN 4 / 20 °C**

Použiteľnosť 20 °C: 60 min.



Sušenie

**Prestrieka-
teľný**
min. max.

Nelepivý

**Pevný na
oblepovanie**

**Montážna
pevnosť**

Brúsiteľnosť

	20 °C	3 hod.	16 hod.	2,5 hod.	16 hod.	12 hod.	16 hod.
Teplota objektu 20 °C		3 hod.	16 hod.	2,5 hod.	16 hod.	12 hod.	16 hod.
Teplota objektu 60 °C		30 min.		30 min.	30 min.	30 min.	30 min.

Upozornenia

! Naniesť 2-3 krát s plochým štetcom alebo valčekom.
Schnutie medzi vrstvami má byť asi 3 hod.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.