

TECHNICKÁ INFORMÁCIA

568-96

Glasurit Expres prísada pre 9-7,
bezfarebná

Z

Použitie:



Stavebné vozidlá (oceľ), prvovýroba šasi a podvozkov (oceľ resp. hliník)

Vlastnosti:

- Možnosť použitia na veľké plochy
- Rýchloschnúci produkt

Osobitné upozornenia:

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie

Poznámky:

Hliníkové šasi sa musia vhodným spôsobom základovať.
Pozri aj technickú informáciu výrobku 9-7.



Postup

CV 4, CV 7

Výdatnosť

Pevné častice 10 %



Miešací pomer

4:1 podľa objemu



Tužidlo



Riedidlo

568-96

15 - 20 °C

568-96

20 - 25 °C

568-96

25 - 30 °C



Striekacia viskozita
DIN 4 / 20 °C

18 - 20 sek. DIN 4

Upozornenie



Používať iba do produktu 9-7!

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.