


# TECHNICKÁ INFORMÁCIA

839-15

Glasurit CV Stierkový tmel,  
šedobéžový

S

**Použitie:**



Na všetky aplikácie

**Vlastnosti:**

- Rýchlo brúsiteľný
- Výdatná plnivosť
- Vysokoprúžná konzistencia pre zvarované spoje

**Osobitné upozornenia:**

- Nedá sa vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm
- Produkty sú vhodné len na odborné použitie
- **2004/42/IIIB (b)(250)180:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.b) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení maximálne 250 g/l. Tento produkt má **obsah VOC 180 g/l.**

**Podklady:**

- = vynikajúco vhodný
- = veľmi dobre vhodný
- = vhodný za určitých podmienok

Oceľ	Pozinkovaná oceľ	Ušľachtilá oceľ	Hliník	Eloxovaný hliník	Plast vystužený sklenenými vláknami	PP-EPDM	Glasurit CV Základ	Glasurit CV Základový plnič resp. plnič	Prášok	Coil-Coating	Preglejka	Drevo	Továrenské lakovanie	Pôvodné lakovanie
●●			●●		●			●	●	●	●	●●	●	●

**Poznámky:**

Podklad musí byť očistený, zbavený prachu, hrdze, olejov a masťiv.



**Postup**

**Výdatnosť**

**Pevné častice 98 %**

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.



# TECHNICKÁ INFORMÁCIA

839-15 Glasurit CV Stierkový tmel,  
šedobéžový

S

 **Miešací pomer** 100:3


 **Tužidlo** 948-36


 **Riedidlo**

 **Striekacia viskozita  
DIN 4 / 20 °C**

Použitelnosť 20 °C

4 min.

 **Sušenie**

 **Prestrieka-  
teľný**  
min. max.

 **Nelepivý**

 **Pevný na  
oblepovanie**

 **Montážna  
pevnosť**

 **Brúsiteľnosť**

**Teplota objektu** 20 °C

30 min.

**Teplota objektu** 60 °C

## Upozornenia



Brúsiteľný po 30 min.

Vysokopružná konzistencia, napr. pre zvarované spoje na cisternách.

Na zinok sa musí pred tmelením naniesť ako prínavostný základ Glasurit CV základový plnič EP 801-704 (30-40 µ, 30 min. 60 °C) alebo CV základový plnič 284-13 (20-25 µ, 20 min. 60 °C).

Nepoužívať na aktívny základ resp. základ typu washprimer alebo plochy upravované kyselinami!