





G / S

Glasurit® UV tmel

- Použitie:** Jemný tmel
- Vlastnosti:** Univerzálne použiteľný: na oceľ, pozinkovanú oceľ, hliník, KTL, pôvodné lakovanie a všetky lakovateľné montované plastové diely.
Tento HS jemný tmel, bohatý na pevné častice, vás presvedčí rýchlym schnutím, vynikajúcou brúsiteľnosťou a veľmi dobrou odolnosťou voči korózii. Výsledkom je prvotriedny stav vrchného laku. Tmel bol špeciálne vyvinutý na opravy malých poškodení a drobných škrabancov za účelom dosiahnutia bezpórového opravovaného povrchu.
- Poznámky:**
- Nepoužívať pri priamom slnečnom žiarení.
 - Pri skladovaní chrániť pred svetlom.

	Použitie	Jemný tmel
	Postup	V 3, V 3a, V 9.5, V 15, V 15a
	Miešací pomer	Materiál je pripravený na použitie.
	Hrúbka vrstvy	max. 800 µm
	UV schnutie / UV sušenie	5 min. UV-A -> min. 6 mW/cm ² Čas sušenia je možné skrátiť používaním LED žiarivcov a to vďaka ich vyššej intenzite žiarenia v rozhodujúcom rozsahu vlnových dĺžok (UV-A). Musí sa to preveriť individuálne, v každom jednotlivom prípade.
	Brúsenie s excentrom	P 80/150 Kontrolná farba 581-90, P 240/320 na tmelené miesta a pôvodné lakovanie.

Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

2004/42/IB(b)(250)239: V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.b) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 250 g/l. Tento produkt má obsah VOC 239 g/l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabávajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

