

Glasurit® Multi Purpose Body Filler








G / BF

Aplikácia: Hrubý a jemný tmel

Vlastnosti: Bohatý na pevné častice (High Solid); univerzálne použiteľný pre oceľový plech, pozinkované plechy, hliník, rýchloschnúci, ľahko brúsiteľný, veľmi dobrá príľnavosť.

Poznámka:

- Tmel a červenú tužiacu pastu dobre premiešajte (homogénny odtieň, žiadny mramorový efekt).
- Neprekročte 3% tužidla.
- Nadbytok peroxidu vytvára zafarbenie vrchného laku.

	Aplikácia	839-20 Hrubý a jemný tmel	829-20K Hrubý a jemný tmel
	Postup	RATIO Aqua, RATIO Classic, RATIO HS	
	Miešací pomer	100% hmotn. 839-20 (can)	100% hmotn. 839-20K (kartuša)
	Tužidlo	2-3% hmotn. 948-36	3% hmotn. 948-52 (záleží od tužidla kartuše)
	Riedidlo		
	doba použ. pri 20 °C	4 - 5 min.	4 - 5 min.
	Sušenie pri 20 °C Sušenie pri 60 °C	20 - 30 min.	20 - 30 min.
	Infra (krátkovlnové) Infra (strednovlnové)	4 min. 5 - 10 min.	4 min. 5 - 10 min.
	Brúsenie: orbitálna brúska	P80/150 581-90 Kontrolná farba P240 tmelené miesto a pôvodné lakovanie	P80/150 581-90 Kontrolná farba P240 tmelené miesto a pôvodné lakovanie

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je vylúčené, že tento výrobok obsahuje častice < 0.1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok (kategória produktu: IIB.b) vo forme pripravenej na použitie je max. 250 g / liter VOC. Obsah VOC v tomto produkte je 180 g / l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Z pohľadu mnohých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich produktov, tieto údaje však nezabývajú používateľa vykonávaní ich vlastných skúšok a pokusov; z týchto údajov nevyplýva žiadna záruka určitých vlastností ani vhodnosť výrobkov na konkrétny účel. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Najnovšiu verziu môžete získať na našej webovej stránke <http://techinfo.glasurit.com> alebo priamo od svojho obchodného partnera. Prijemca našich výrobkov je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a platných zákonov a predpisov.

