

839-55E Eco Balance

**G / S**

**Glasurit® Soft-Tmel**



01/2018

- Použitie:** Vypĺňanie preliačín, rýchloschnúci, ľahko brúsiteľný.
- Vlastnosti:** Bohatý na pevné častice (High Solid), univerzálne použiteľný: oceľový plech, pozinkovaný plech, hliník, rýchloschnúci, ľahko brúsiteľný.
- Poznámky:** Tmel a červenú tužiacu pastu dobre premiešať (žiadny mramorový efekt). Množstvo tužidla maximálne 3% (nadbytok peroxidu vytvára zafarbenie vrchného laku).

	<b>Miešací pomer:</b>	100 hmot. % 839-55E Eco Balance
	<b>Tužidlo:</b>	3 hmot. % 948-36
	<b>Použiteľnosť: 20 °C</b>	5 min.
	<b>Sušenie: 20 °C</b>	15 min.
	<b>Infra (krátkovlnové)</b>	4 min.
	<b>Infra (strednovlnové)</b>	5 – 10 min.
	<b>Brúsenie excenter:</b>	P 80 / P 150 / P 240

### Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

**2004/42/II(b)(250)180:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.b) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 250 g/l. Tento produkt má obsah VOC 180 g/l.



Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.