








Glasurit® Univerzálny tmel, svetlošedý

S

- Použitie:** Hrubý a jemný tmel
- Vlastnosti:** Bohatý na pevné častice (High Solid), univerzálne použiteľný: oceľový plech, pozinkované plechy, hliník, rýchloschnúci, ľahko brúsiteľný, dobrá príľnavosť.
- Upozornenia:**
- Tmel a červenú tužiacu pastu dobre premiešať (homogénny odtieň, žiadny mramorový efekt).
 - Množstvo tužidla maximálne 3 %.
 - Nadbytok peroxidu vytvára zafarbenie vrchného laku.
 - **2004/42/II(b)(250)180:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (Kategória výrobku: IIB.b) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 250 g/l. Tento produkt má obsah VOC 180 g/l.

	Použitie	Hrubý a jemný tmel	Hrubý a jemný tmel
	Postup		
	Miešací pomer	100 hmotn. % 839-70 (plechovka)	100 hmotn. % 839-70K (kartuša)
	Tužidlo	2-3 hmotn. % 948-36	948-52 Pridávané množstvo vždy podľa typu kartuše
	Riedidlo		
	Použiteľnosť 20° C	4 – 5 min.	4 – 5 min.
	Sušenie: 20° C 60° C	20 – 30 min.	20 – 30 min.
	Infra (krátkovlnové) (strednovlnové)	4 min. 5 – 10 min.	4 min. 5 – 10 min.
	Brúsenie Excenter	P 80/150 Kontrolná farba 581-90 P 240 tmelené miesto a pôvodné lakovanie	P 80/150 Kontrolná farba 581-90 P 240 tmelené miesto a pôvodné lakovanie

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com

BASF Coatings GmbH
 Automotive Refinish Coatings Solutions
 Europe
 Glasuritstraße 1
 48165 Münster
 Germany

