








# Glasurit® Tmel na plasty, šedý

# S

- Použitie:** Flexibilný, jemný tmel, ktorý sa používa na lakovateľné diely z plastu, k vyplneniu menších poškodení (škrabancov).
- Vlastnosti:** Flexibilný, bohatý na pevné častice (High Solid), univerzálne použitie pre všetky lakovateľné diely z plastu, rýchloschnúci, ľahko brúsiteľný, dobrá príľnavosť.
- Upozornenia:**
- Tmel a červenú tužiacu pastu dobre premiešať (homogénny odtieň, žiadny mramorový efekt).
  - Množstvo tužidla maximálne 3 %.
  - Nadbytok peroxidu vytvára zafarbenie vrchného laku.
  - **2004/42/IIIB(b)(250)180:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (Kategória výrobku: IIB.b) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 250 g/l. Tento produkt má obsah VOC 180 g/l.

	Použitie	Jemný tmel 839-90
	<b>Postup</b>	<b>V 3</b>
	<b>Miešací pomer</b>	100 hmotn. % 839-90
	<b>Tužidlo</b>	2 - 3 hmotn. % 948-36
	<b>Riedidlo</b>	
	<b>Použitelnosť 20° C</b>	4 – 5 min.
	<b>Sušenie:</b> 20° C 60° C	25 – 35 min. 15 min.
	<b>Infra (krátkovlnové) (strednovlnové)</b>	8 min. 5 – 10 min.
	<b>Brúsenie Excenter</b>	P 80/150 Kontrolná farba 581-90 P 240/320 tmelené miesto a pôvodné lakovanie

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

**Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava**  
**Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: [toplac@toplac.sk](mailto:toplac@toplac.sk)**  
**[www.toplac.sk](http://www.toplac.sk), [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)**

BASF Coatings GmbH  
 Automotive Refinish Coatings Solutions  
 Europe  
 Glasuritstraße 1  
 48165 Münster  
 Germany

