










Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak 90- Továrenský odtieň

G / D

Použitie:

Namiešaná zmes továrenského odtieňa Radu 90 s produktom 90-M4 (napr. pre odtieň TOY 8Y0).
Dbajte na miešací pomer uvedený na etikete!
Namiešanú zmes je možné skladovať 6 mesiacov v plastových alebo zvnútra lakovaných nádobách.

	Postup	RATIO Aqua	
		Výdatnosť: 130 m ² /l pri 1 µm	
	Miešací pomer:	2 : 1 100 obj. % 90- (továrenský odtieň 90 s produktom 90-M4)	
	Riedidlo:	50 obj. % riedidlo 93-E3 (po pridaní IHNED rozmiešať!)	
	Striekacia viskozita DIN 4 20 °C	asi 18 – 24 sek.	Použiteľnosť 20 °C
	Horná nádobka Striekací tlak	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky	Vyhovujúca pištoľ s hornou nádobkou: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Nástreky	2 (krycie nástreky) + ½ na vyrovnanie efektu	Hrúbka vrstvy: 10 - 15 µm
	Čas odvetrania 20 °C	Po každom nástreku asi 5 min.	
	Medzisušenie Sušenie: 20 °C Ofúkať s Dry Jet	Po každom nástreku nechať odvetrať, až kým nezmatnie.	
	Brúsenie	Napadaný prach možno za sucha vybrúsiť a následne zastrekať.	

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g.

Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

