Technická informácia

90-M50

10/2011

Glasurit® Prístrekový lak

X

Použitie: Glasurit Prístrekový lak 90-M50 sa používa na prístreky vodou riediteľných dvojvrstvových vrchných lakov (metalíza/Uni) Glasurit Rady 90

Vlastnosti: S týmto prístrekovým lakom sa dosiahne mäkký, homogénny prechod striekacej hmly v prístrekovej zóne. Tým je zabezpečené, že nevzniknú žiadne čierne okraje (tiene) v okrajovej zóne.

Upozornenia:

- Striekaciu pištoľ je možné používať na Prístrekový lak 90-M50 a dvojvrstvový vrchný lak (metalíza/Uni) Glasurit Rady 90 bez umývania.
- **2004/42/IIB(d)(420)419:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (Kategória výrobku: IIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g/l.

	Postup	**V 9 , V 9.1 , V 9.2**
	Miešací pomer	2 : 1 mierka 100 obj. % 90-M50
	Riedidlo	50 obj. % Prísada vodná 93-E3 alebo 93-E3 dlhá **(po pridaní <u>okamžite</u> rozmiešať!)**
	Striekacia viskozita DIN 4 20° C	18 – 22 sek.
	Horná nádobka Striekací tlak	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky Vyhovujúca pištoľ: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Nástreky	Naniesť v jednom pracovnom kroku bez medziodvetrania dvoma nástrekmi. Pričom druhým nástrekom prekryť prvý pre mäkkší prechod.
	Odvetranie 20° C	žiadne

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívatelia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu.
Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

www.toplac.sk