











### Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak 90- zmes pigmentov

# G / D

#### Použitie:

Namiešaná zmes pigmentov 90- bez produktu 90-M4 (napr. pre odtieň TOY 8Y0).  
 Dbajte na miešací pomer uvedený na etikete!  
 Namiešanú zmes je možné skladovať 6 mesiacov v plastových alebo zvnútra lakovných nádobách.

	Postup	RATIO Aqua	
		<b>Výdatnosť:</b> 130 m <sup>2</sup> /l pri 1 µm	
	<b>Miešací pomer:</b>	70 % hmotn. 90-M4* 30 % hmotn. zmes pigmentov 90- (po pridaní premiešať!)	
		<b>2 : 1</b> 100 obj.% 90- (zmes miešacieho laku 90-M4 a zmesi pigmentov 90-)	
	<b>Riedidlo:</b>	50 obj.% riedidlo 93-E3 * ( <b>po pridaní IHNED rozmiešať!</b> ) *pri použití miešacieho laku 90-M4 dlhého použiť aj riedidlo 93-E3 dlhé.	
	<b>Striekacia viskozita</b> DIN 4 20 °C	asi 18 – 24 sek.	<b>Použitelnosť 20 °C</b>
	<b>Horná nádobka</b> Striekací tlak	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky	Vyhovujúca pištoľ s hornou nádobkou: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	<b>Nástreky</b>	2 (krycie nástreky) + ½ na vyrovnanie efektu	<b>Hrúbka vrstvy:</b> 10 - 15 µm
	<b>Čas odvetrania 20 °C</b>	Po každom nástreku asi 5 min.	
	<b>Medzisušenie</b> <b>Sušenie: 20 °C</b> Ofúkať's Dry Jet	Po každom nástreku nechať odvetrať, až kým nezmatnie.	
	<b>Brúsenie</b>	Napadaný prach možno za sucha vybrúsiť a následne zastrekať.	

#### Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g/l.

Nezbavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

