











Glasurit® Dvojvrstvový vrchný lak **90- Limited Edition** **90- Magic Collection**

D

- Použitie:** Sú to dvojvrstvové vrchné laky Radu 90, ktoré je možné namiešať so zriedkavo používanými pigmentmi. Tieto pigmenty nie sú k dispozícii v miešacom regáli ako základná farba. Z toho dôvodu sa takéto odtiene predávajú ako namiešaný odtieň prostredníctvom obchodného partnera.
- Vlastnosti:**
- Špeciálne odtiene farieb na lakovanie automobilov, pre vyhotovenie ktorých sú potrebné zriedkavo používané pigmenty.
 - Odtiene kolekcie „Glasurit Magic Collection“ dosahujú neobyčajné farebné efekty.
- Upozornenia:**
- Časy odvetrania je možné podstatne skrátiť použitím vhodných ofukovacích pištolí.
 - Čas odvetrania pred nastriekaním bezfarebného laku 923-: 2 - 3 min. (až kým plocha nie je matná).
 - **2004/42/IIIB(d)(420)419:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (Kategória výrobku: IIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g/l.

	Postup	
	Krok č. 1	Ak je na dosiahnutie farebného odtieňa potrebný špeciálny podkladový odtieň ako „Krok č. 1“, je možné vidieť tento odtieň v médiách pre odtiene pod príslušným kódom farby.
	Pomer miešania	2 : 1 100 obj. % 90-, obsahuje 11- Limited Edition, miešací lak 90-M 4 a v prípade potreby ďalšie pigmenty
	Riedidlo	50 obj. % riedidlo 93-E3 (po pridaní IHNEĎ rozmiešať!)
	Striekacia viskozita DIN 4 20 °C	asi 18 – 24 sek. Použitelnosť 20 °C Zmes pripravenú na striekanie je možné skladovať 1 týždeň v plastových alebo zvnútra lakovaných nádobách
	Horná nádobka Striekač tlak	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky Vyhovujúca pištoľ 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Nástreky	Limited Edition: 2 + ½ Magic Collection: 2 Hrúbka vrstvy 10 – 15 µm
	Čas odvetrania 20 °C	Po každom nástreku asi 5 min.
	Medzisušenie Sušenie: 20 °C Ofúkať s Dry Jet	Po každom nástreku nechať odvetrať, až kým nezmatnie.
	Brúsenie	Napadaný prach možno za sucha vybrúsiť, potom zastrekať.

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
 Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com

BASF Coatings GmbH
 Automotive Refinish Coatings Solutions
 Europe
 Glasuritstraße 1
 48165 Münster
 Germany

