











Glasuret® HS Univerzálny bezfarebný lak VOC

K

- Použitie:** HS bezfarebný lak pre dvojvrstvé lakovanie Rady 90
- Vlastnosti:** Bohatý na pevné častice (High Solid), spoľahlivé aplikačné vlastnosti, vynikajúce rozliatie a dobré napnutie, rýchle schnutie s vysokou tvrdosťou povrchu, dobrá leštiteľnosť a pevnosť na oblepovanie.
- Upozornenia:**
- Výber typu tužidla, riedidla a množstvo riedidla vždy podľa teploty a veľkosti objektu.
 - **2004/42/IB(d)(420)419:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (Kategória výrobu: IIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g/l.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Lakovací postup | V 10 | |
| | | | Výdatnosť 330 m ² /l pri 1 µm |
|  | Miešací pomer | 2 : 1 + 10% 100 obj.% 923-115 | |
|  | Tužidlo | 50 obj.% 929-33, -31, -34 | |
|  | Riedidlo | 10 obj.% 352-91/-216 | |
|  | Viskozita DIN 4 20° C | 20 - 22 sek. | Použitelnosť 20° C 2 hod. |
|  | Horná nádobka Striekací tlak | HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar vnútorný tlak trysky | Vyhovujúca pištoľ: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar |
|  | Nástreky | 2 ½ + 1 možnosť bez medziodvetrania na zvislé plochy | Hrúbka vrstvy 40 - 60 µm Hrúbka vrstvy asi 50 µm |
|  | Odvetranie 20° C | 3 min. <u>medzi</u> nástrekmi | |
|  | Sušenie: 20° C 60° C | 10 hod. 30 min. | |
|  | Infra (krátkovlnové) (strednovlnové) | 8 min. 10 – 15 min. | |

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuretstraße 1
48165 Münster
Germany

