











Glasurit® High Solid bezfarebný lak, VOC

K

- Použitie:** HS bezfarebný lak na dvojvrstvé lakovanie Radu 90.
- Vlastnosti:** Bohatý na pevné častice (High Solid), má spoľahlivé aplikačné vlastnosti, vynikajúce rozliatie a veľmi dobré napnutie. Vyznačuje sa rýchlym schnutím a vysokou povrchovou tvrdosťou, veľmi dobrou lešiteľnosťou a pevnosťou na oblepovanie.
- Poznámky:** Výber typu tužidla a riedidla vždy podľa teploty a veľkosti objektu.

	Postup	V 10	
			Výdatnosť: 330 m ² /l pri 1 µm
	Miešací pomer	2 : 1 + 10% 100 obj. % 923-120	
	Tužidlo	50 obj. % 929-33, -31, -34	
	Riedidlo	10 obj. % 352-91/-216	
	Viskozita DIN 4 20 °C	20 - 22 sek.	Použiteľnosť pri 20 °C: 2 hod.
	Horná nádobka Striekač tlak	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky	Vyhovujúca pištoľ s hornou nádobkou: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Počet nástrekov	2 ½ + 1 bez medziodvetrania na zvislých plochách je možné	Hrúbka vrstvy: 40 - 60 µm Hrúbka vrstvy: asi 50 µm
	Čas odvetrania 20 °C	3 min. medzi nástrekmi	
	Sušenie: 20 °C Sušenie: 60 °C	10 hod. 30 min.	
	Infra (krátkovlnové) Infra (strednovlnové)	8 min. 10 - 15 min.	

Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah 419 g/l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

