











# Glasuret® HS Multi bezfarebný lak VOC

# K

- Použitie:** HS bezfarebný lak na dvojvrstvové lakovanie Radu 90.
- Vlastnosti:** Bohatý na pevné častice (High Solid), spoľahlivé aplikačné vlastnosti, vynikajúce rozliatie a veľmi dobré napnutie, špičkový stav vrchného laku pre vysokokvalitné lakovanie automobilov. Ďalej sa vyznačuje rýchlym schnutím, vysokou tvrdosťou povrchu, veľmi dobrou lešiteľnosťou a pevnosťou na oblepovanie.
- Upozornenia:**
- Výber typu tužidla, riedidla a množstvo riedidla vždy podľa teploty a veľkosti objektu.
  - **2004/42/IB(d)(420)419:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (Kategória výrobku: IIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g/l.

	<b>Lakovací postup</b>	<b>V 10</b>		
			<b>Výdatnosť</b>	330 m <sup>2</sup> /l pri 1 µm
	<b>Miešací pomer</b>	2 : 1 + 10% 100 obj.% 923-335		
	<b>Tužidlo</b>	50 obj.% 929-33, -31, -34		
	<b>Riedidlo</b>	10 obj.% 352-91/-216		
	<b>Viskozita DIN 4 20° C</b>	20 - 22 sek.	<b>Použitelnosť 20° C</b>	2 hod.
	<b>Horná nádobka Striekací tlak</b>	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky	<b>Vyhovujúca pištoľ:</b>	1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	<b>Nástreky</b>	2 1/2 + 1 možnosť bez medziodvetrania na zvislé plochy	<b>Hrúbka vrstvy</b>	40 - 60 µm
	<b>Odvetranie 20° C</b>	3 min. <u>medzi</u> nástrekmi	<b>Hrúbka vrstvy</b>	asi 50 µm
	<b>Sušenie:</b>	<b>20° C</b> 10 hod. <b>60° C</b> 30 min.		
	<b>Infra (krátkovlnové) (strednovlnové)</b>	8 min. 10 – 15 min.		

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartu bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezavádzajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

**Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava**  
**Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: [toplac@toplac.sk](mailto:toplac@toplac.sk)**  
**[www.toplac.sk](http://www.toplac.sk), [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)**

BASF Coatings GmbH  
 Automotive Refinish Coatings Solutions  
 Europe  
 Glasuritstraße 1  
 48165 Münster  
 Germany

