











# Glasurit® HS VOC bezfarebný lak rýchloschnúci

# K

- Použitie:** HS bezfarebný lak na dvojvrstvé lakovanie s Radom 90.  
Používa sa na univerzálne a rýchle opravárenské lakovanie samostatných dielcov až po kompletnú bočnú stranu automobilu.
- Vlastnosti:** Rýchle schnutie, veľmi dobrá lešiteľnosť a univerzálne použitie.
- Poznámky:** Druh tužidla, riedidla a množstvo riedidla vybrať vždy podľa teploty a veľkosti objektu.

	<b>Postup</b>		
	<b>Miešací pomer</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100 obj. %	923-610
	<b>Tužidlo</b>	33 obj. %	929-61, -63, -64
	<b>Riedidlo</b>	33 obj. %	352-10, -30, -40
	<b>Viskozita DIN 4 20 °C</b>	18 - 21 sek.	<b>Použiteľnosť 20 °C:</b> 45 min.
	<b>Horná nádobka Striekací tlak</b>	Vyhovujúca pištoľ: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky
	<b>Počet nástrekov</b>	1 ½ bez odvetrania 2	<b>Hrúbka vrstvy:</b> 40 - 60 µm
	<b>Čas odvetrania 20 °C</b>	asi 3 min. čas medziodvetrania pri aplikácii dvoch nástrekov	
	<b>Sušenie 60 °C Sušenie 40 °C Sušenie 20 °C</b>	10 - 15 min. pri teplote objektu * 30 - 45 min. pri teplote objektu * 2 - 3 hod. s Glasurit príсадou pri schnutí na vzduchu resp. pri teplote v dielni 523-65 * Čas schnutia môže ovplyvniť výber tužidla, riedidla a spôsob aplikácie laku. Prísada Glasurit Racing Additive 523-15 môže sušenie skrátiť.	
	<b>Infra (krátkovlnové)</b>	10 min.	

## Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako <math>0,1 \mu\text{m}</math>.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g/l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodíť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techno.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

