



- Použitie:** HS bezfarebný lak na dvojvrstvé lakovanie s Radom 90.  
Používa sa na univerzálne a rýchle opravárenské lakovanie samostatných dielcov až po kompletnú bočnú stranu automobilu.
- Vlastnosti:** Rýchle schnutie a veľmi dobrá leštiteľnosť.

	<b>Miešací pomer:</b>	<b>3 : 1 : 1</b> 100 obj. % 923-610E Eco Balance 33 obj. % 929-61E Eco Balance 33 obj. % 523-15E Eco Balance
	<b>Miešací pomer:</b>	Schnutie pri 20 °C <b>3 : 1 : 1</b> 100 obj. % 923-610E Eco Balance 33 obj. % 929-61E Eco Balance 33 obj. % 523-65E Eco Balance
	<b>Striekacia viskozita DIN 4 20 °C</b>	18 – 21 sek. <b>Použitelnosť 20 °C:</b> 45 min.
	<b>Horná nádobka Striekací tlak</b>	Vyhovujúca pištoľ s hornou nádobkou: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar HVL P pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky
	<b>Počet nástrekov:</b>	1 ½, bez odvetrania <b>Hrúbka vrstvy:</b> 40 - 60 µm 2, asi 3 min. s medziodvetraním pri aplikácii dvoch nástrekov
	<b>Sušenie 60 °C Sušenie 40 °C Sušenie 20 °C</b>	10 – 15 min. pri teplote objektu * 30 – 45 min. pri teplote objektu * 2 – 3 hod. s Glasurit príсадou pri schnutí na vzduchu resp. pri teplote v dielni 523-65E Eco Balance * Čas schnutia môže ovplyvniť výber tužidla, riedidla a spôsob aplikácie laku. Prísada Glasurit Racing Additive 523-15E Eco Balance môže sušenie skrátiť.
	<b>Infra (krátkovlnové)</b>	10 min.

### Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

**2004/42/IB(d)(420)419:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g/l.



Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabavujú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuality ochranné práva, ako aj na už existujúce zákony a predpisy.