











Glasurit® HS VOC bezfarebný lak s vysokým leskom

K

- Použitie:** HS bezfarebný lak na dvojvrstvé lakovanie s Radom 90.
Používa sa na mimoriadne kvalitné opravárenské lakovanie od samostatných dielcov až po celé vozidlo.
- Vlastnosti:** Bezfarebný lak s vynikajúcim rozlievaním sa a vysokým leskom na prvotriedne lakovanie automobilov.
- Poznámky:** Druh tužidla, riedidla a množstvo riedidla vybrať vždy podľa teploty a veľkosti objektu.
Pri veľmi vysokých teplotách okolia a infračervených sušiacich systémoch sa dá riedidlo 352-70 používať iba v kombinácii s tužidlami 929-63, -64.

	Postup		
	Miešací pomer	3 : 1 : 1 100 obj. %	923-630
	Tužidlo	33 obj. %	929-61, -62, -63, -64
	Riedidlo	33 obj. %	352-10, -30, -40
	Viskozita DIN 4 20 °C	18 - 21 sek.	Použiteľnosť 20 °C: 2 hod.
	Horná nádobka Striekací tlak	Vyhovujúca pištoľ: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky
	Počet nástrekov	2 1 ½ bez odvetrania	Hrúbka vrstvy: 40 - 60 µm
	Čas odvetrania 20 °C	asi 3 min. čas medziodvetrania pri aplikácii dvoch nástrekov	
	Sušenie 20 °C Sušenie 60 °C	8 hod. * 30 min. pri teplote objektu * * Čas schnutia môže ovplyvniť výber tužidla, riedidla a spôsob aplikácie laku. Prísada Glasurit Racing Additive 523-15 môže sušenie skrátiť.	
	Infra (krátkovlnové)	10 min.	

Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako $0,1 \mu\text{m}$.

2004/42/IIIB(d)(420)419: V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g/l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

