











Glasurit® HS bezfarebný lak s vysokým leskom

K

- Použitie:** HS bezfarebný lak na dvojvrstvé lakovanie s Radom 90. Používa sa na mimoriadne kvalitné opravárenské lakovanie od samostatných dielcov až po celé vozidlo.
- Vlastnosti:** Bezfarebný lak s vynikajúcim rozlievaním sa, špičkovým leskom a vysokou brilantnosťou na prvotriedne lakovanie automobilov.
- Poznámky:** Ako alternatíva sa dajú použiť tužidlá 929-61, 929-63 a 929-64. Druh tužidla, riedidla a množstvo riedidla vybrať vždy podľa teploty a veľkosti objektu. Prísada Glasurit Racing Additive 523-15 môže sušenie skrátiť.

	Postup		
	Miešací pomer	3 : 1 : 1 100 obj. %	923-631
	Tužidlo	33 obj. %	929-68, -61, -63, -64
	Riedidlo	33 obj. %	352-10, -30, -40
	Viskozita DIN 4 20 °C	18 - 22 sek.	Použiteľnosť 20 °C: 2 hod.
	Horná nádobka Striekací tlak	Vyhovujúca pištoľ: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky
	Počet nástrekov	2 Alternatívne: 1 ½ bez odvetrania	Hrúbka vrstvy: 40 - 60 µm
	Čas odvetrania 20 °C	asi 3 min. čas medziodvetrania pri aplikácii dvoch nástrekov	
	Sušenie 60 °C	30 min. pri teplote objektu	
	Infra (krátkovlnové)	10 min.	

Bezpečnostné pokyny:

Produkty sú vhodné len na odborné použitie. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (kategória výrobku: IIB.d) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g/l.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

