











Glasurit® HS Bezfarebný lak ultra odolný voči škrabancom VOC

K

- Použitie:** HS Bezfarebný lak, ultra odolný voči škrabancom na 2-vrstvové lakovanie Rady 90.
- Vlastnosti:** Bohatý na pevné častice (High Solid), ultra odolný voči škrabancom, dlhodobé zachovanie lesku, výborná odolnosť proti vplyvom počasia, výborný stav laku, dobrá leštiteľnosť.
- Upozornenia:**
- Vhodný na opravy sériového lakovania ultra odolného voči škrabancom.
 - Výber typu tužidla, riedidla a množstva riedidla vždy podľa teploty a veľkosti objektu.
 - **2004/42/IIIB(e)(840)419:** V EU VOC predpisoch hraničná hodnota pre tento výrobok (Kategória výrobu: IIB.e) predstavuje v hotovom spracovateľskom nastavení max. 840 g/l. Tento produkt má obsah VOC 419 g/l.

	Postup			
			Výdatnosť	335 m ² /l pri 1 µm
	Miešací pomer	100 g	925-2002	
	Tužidlo	40 g	929-2002	
	Riedidlo	20 g	352-91/-216/-370	
	Striekacia viskozita DIN 4 20° C	20 – 22 sek.		Použitelnosť 20° C 1 hod.
	Horná nádobka Striekací tlak	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar vnútorný tlak trysky		Vyhovujúca pištoľ: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Nástreky	2		Hrúbka vrstvy 40 – 60 µm
	Odvetranie 20° C	3 – 5 min. <u>medzi</u> nástrekmi		
	Sušenie: 60° C	40 min.		
	Infra (krátkovlnové) (strednovlnové)	10 min. 10 – 15 min.		

Označenie podľa Smernice 1999/45/EG a národných predpisov, pozri Kartú bezpečnostných údajov EÚ. Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov pre konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodit'. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventúálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy. Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese www.glasurit.com alebo u vášho predajcu. Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako 0,1 µm.

Toplac SK, s.r.o., Cementárska 15, P.O. Box 36, 900 31 Stupava
Tel.: + 421 2/64 28 55 56, Fax: + 421 2/64 28 54 43, E-mail: toplac@toplac.sk
www.toplac.sk, www.glasurit.com

BASF Coatings GmbH
 Automotive Refinish Coatings Solutions
 Europe
 Glasuritstraße 1
 48165 Münster
 Germany

