






Glasurit® 1K Priľnavosť základ na plasty, bezfarebný

G

- Použitie:** Priľnavosť základ na plasty.
- Vlastnosti:** Univerzálny priľnavosť základ na všetky lakovateľné plasty pre osobné automobily.
- Poznámky:**
- Ako plniče sa používajú: Glasurit HS plniče resp. základové plniče 285-*
 - * = Zmäkčovacia prísada 522-111 pridať podľa pracovného postupu V 3a!
 - Laminátové diely: 934-0 nie je potrebný.

	Postup:	V 3a
	VOC namiešaný	< 840 g/l
	Striekacia viskozita DIN 4 20 °C	Pripravený na striekanie.
	Horná nádoba Striekací tlak	HVLP pištoľ: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnútorný tlak trysky Vyhovujúca pištoľ: 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Nástreky	Naniesť 1-2 tenké, ale uzavreté vrstvy! Hrúbka vrstvy: 5 – 10 µm
	Čas odvetrania 20 °C	15 min. pred nanesením plniča.

Bezpečnostné pokyny

Produkty sú vhodné len na odborné použitie.

Nie je možné vylúčiť, že výrobok môže obsahovať častice menšie ako < 0,1 µm.

Údaje v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. Nezabývajú však používateľa pri spracovaní a aplikácii našich produktov aj pri ich úplnosti od vlastných skúšok a pokusov. Záruku určitých vlastností alebo vhodnosť produktov na konkrétny účel použitia nie je možné z našich údajov vyvodiť. Všetky tu uvedené popisy, obrázky, fotografie, údaje, pomery, váhy atď. slúžia len ako všeobecná informácia; môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a nie sú žiadnym zmluvne dohodnutým stavom produktu (špecifikáciou produktu). Uverejnením nového vydania stráca táto technická informácia svoju platnosť. Aktuálne znenie tejto technickej informácie môžete získať na internetovej adrese: <http://techinfo.glasurit.com> alebo u vášho predajcu. Užívateľia našich produktov musia na vlastnú zodpovednosť dbať na eventuálne ochranné práva, ako aj na existujúce zákony a predpisy.

